

**MALÍŘSKÁ BARVA ECONOMY**

Akrylátová malířská barva pro nátěry interiérů s vysokými nároky na efektivitu práce a snadné nanášení, při zachování kvality a dostatečné bělosti povrchu. Vodou ředitelná malířská barva s jemnou konzistencí. Snadno se nanáší, vytváří čistě bílý povrch, vyznačuje se vysokou paropropustností. Je vhodná pro ruční i strojní tónování.

**Technická data:**

<b>Báze</b>	akrylát, plniva
<b>Obsah netěkavých složek</b>	min. 63%
<b>Specifická hmotnost</b>	1,56 kg/dm <sup>3</sup>
<b>Konzistence</b>	viskózní kapalina
<b>Spotřeba</b>	8-12m <sup>2</sup> /kg
<b>Difúzní odpor</b>	0,05m
<b>Bělost</b>	min. 92%
<b>Přidržnost</b>	min. 0,3 MPa
<b>Kryvost</b>	1

**Charakteristika:**

- bílý sametový vzhled
- vysoká vydatnost
- dobrá otěruvzdornost
- dlouhodobá barevná stálost
- obsahuje vysoce kvalitní akrylátovou disperzi
- neobsahuje těžké kovy
- snadná aplikace válečkem, štětcem, stříkáním
- vhodná i pro tónování malířskými pastami

**Příklady použití:**

- všechny druhy omítek a betonových povrchů
- sádrokarton a papírové tapety
- cementotřískové desky
- aglomerované dřevěné materiály
- interiéry náročné na vzhled a hygienu jako školy, kanceláře, zdravotnická zařízení, sklady apod.

**Provedení:**

*Barva:* sametově bílá, matná

*Balení:* plastové kbelíky 7,5 kg, 15 kg, 40 kg

**Skladovatelnost:**

24 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Chraňte před mrazem!

**Pracovní postup:**

Podklad očistit, nesoudržné staré nátěry odstranit, na nové omítky nanášet až po úplném vyžrání podkladu. Sádrokarton a nové omítky doporučujeme předem napenetrovat přípravkem **Soudal Akrylátová penetrace**. Barva je upravena pro práci s válečkem. Lze použít rovněž štětku nebo stříkací zařízení. V případě nutnosti je možno ředit vodou do 10%. Finální nátěrovou vrstvu neředit. Přidání Akrylátové penetrace Soudal zvyšuje otěruvzdornost barvy. Nanáší se v jedné až dvou vrstvách, druhý nátěr se provádí po zaschnutí předchozí vrstvy. Při +20°C a 65% relativní vlhkosti vzduchu je nátěr cca po 1 hodině přetíratelný. Min. teplota vzduchu a podkladů pro nanášení je +5°C, max. +30°C. Pomůcky očistěte ihned po práci vodou.

**Bezpečnost:** Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz etiketa výrobku.