

Charakteristika	-homogenní směs bílých plniv, kaolinů, aditiv, fungicidních látek, derivátu celulózy, disperzního pojiva a vody
Použití	Malířský nátěr je určen pro renovaci nátěrů stěn a stropů interiérů obytných místností, prodejen, galerií, včetně reprezentačních i historických místností. Lze jej použít pro malování vnitřních štukových a minerálních omítek, tapet, dřevotřísky a sádrokartonu. Sádrokarton a velmi savé podklady se doporučují před aplikací penetrovat penetračním nátěrem FAPENA fy Kessl s.r.o.
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none">-koncentrát-velmi vysoká bělost-mohutná vydatnost-vysoká kryvost-bezotěrový-vysoce paropropustný-lehce rozmíchatelný s vodou-snadno roztíratelný-s dobrou přilnavostí k podkladu
Vzhled a barevnost	Předností nátěru je velmi vysoká bělost, navýšená přidavkem speciálního aditiva. Tónovacím přípravkem KESCOLOR fy Kessl s.r.o. nebo běžnými pigmentovými pastami (např.KANA) lze dosáhnout mnoha pastelových odstínů.
Aplikace	Podklad musí být pevný, bez nesoudržných vrstev, suchý, zbavený prachu, nečistot a mastnoty případným omytím mýdlovým roztokem. Silnější vrstvy starších nátěrů je nutno oškrábat (např. s pomocí výrobku FAPENA fy Kessl s.r.o. a poté povrch omýt vodou. Skvrny po zatékání, vztlínající vlhkosti, kouři, sádrových výkvětech, plísňích či opravách elektro a vodoinstalace lze po jemném zdrsnění přetřít FASADINem fy Kessl s.r.o. a po zaschnutí aplikovat malířský nátěr. Nátěr se nanáší štětkou, válečkem nebo stříkáním pomocí tlakového stříkacího zařízení fy STORCH nebo VAGNER v doporučeném ředění ve 2 vrstvách.
Ředění	1 : 1,5-1,8 (nátěr : voda)
Vydatnost	dle podkladu 8 – 10 m ² /kg pro nátěr ve 2 vrstvách
Balení	Recyklovatelné plastové obaly o obsahu 3,5 kg, 6,5 kg, 9,5 kg, 20 kg a 40 kg
Skladovatelnost	V rozmezí teplot +5 °C až +30 °C
Doba zpracovatelnosti	12 měsíců v původním uzavřeném obalu

*Prohlášení o shodě dle §13 zák. č.22/1997 a §13 nařízení vlády č.163/2002 Sb.
Certifikát č.204/C5/2012/010-030535 vydaný TZÚS Praha, s.p., pobočka 0100 - Praha*

Výrobní středisko Otovice
V Březinkách 185
362 32 Otovice
tel.: 353 449 767
fax: 353 564 027

www.kessl.cz
E-mail: otovice@kessl.cz