

# KESMAL



## LAVABILE

### Omyvatelný malířský nátěr

Charakteristika	homogenní směs bílých plniv, aditiv, fungicidních látek, disperzního pojiva a vody
Použití	Malířský nátěr je vhodný na vnitřní nátěry vyztužených štukových a minerálních omítek, dřevotřísek, tapet a sádkartonu. Nátěr je omyvatelný a je určen pro aplikace v interiérech se zvýšenými požadavky na hygienu - školy, kuchyně, jídelny, nemocnice, hotely, restaurace apod.
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"><li>• koncentrát</li><li>• velmi vysoká kryvost a bělost</li><li>• vysoká vydatnost</li><li>• omyvatelný dle EN 13300, kat.4</li><li>• bezotěrový</li><li>• paropropustný</li><li>• lehce rozmíchatelný s vodou</li><li>• snadno roztíratelný</li><li>• s dobrou přilnavostí k podkladu</li></ul>
Vzhled a barevnost	Základní barva je barva bílá, s bělostí navýšenou přidávkou speciálního aditiva. Tónování na barevné odstíny dle katalogu fy Kessl s.r.o., tónovací přípravky (např. KANA) či pigmentovými pastami na tónovacích automatech. Vyrábí se ve dvou bázích (1,2). Báze 1 je určena pro aplikaci v bílém odstínu a pro probarvování na odstíny světlé, báze 2 pro středně syté až syté odstíny.
Aplikace	Podklad musí být pevný, bez nesoudržných vrstev, suchý, zbavený prachu, nečistot a mastnoty případným omytím mýdlovým roztokem. Staré nátěry malířských barev je třeba důkladně oškrábat (např. s pomocí výrobku FAPENA fy Kessl s.r.o. K.Vary) a poté povrch omyt vodou. Skvrny po zatékání, vzlinající vlhkosti, kouři, sádrových výkvětech, plísniích či opravách elektro a vodoinstalace lze po jemném zdrsnění přetřít FASADINem fy Kessl s.r.o. a po zaschnutí aplikovat malířský nátěr. Nátěr se doporučuje nanášet válečkem, popř. štětkou v doporučeném ředění ve 2 vrstvách. druhý nátěr se provádí po zaschnutí předchozí vrstvy. Znečištěná místa a pracovní pomůcky je třeba umýt před zaschnutím nátěru.
Ředění	30% vody
Vydatnost	Dle podkladu 6 - 8 m <sup>2</sup> /kg pro nátěr ve 2 vrstvách
Balení	Recyklovatelné plastové obaly o obsahu 1 kg, 4 kg, 7 kg, 10 kg, 20 kg a 40 kg
Skladovatelnost	V rozmezí teplot +5 °C až +30 °C
Doba zpracovatelnosti	12 měsíců v původním uzavřeném obalu



výrobní středisko Otovice  
V Březinkách 185  
362 32 Otovice u K. Varů  
tel. 353 449 767  
fax 353 564 027

www.kessl.cz  
E-mail: otovice@kessl.cz

Prohlášení o shodě dle §13 zák. č.22 a § 13 nařízení vlády č.163/2002 Sb.  
Certifikát č. 100-016586 vydaný TZÜS Praha, s.p.

