




SANIER- Sockel und Fundamentputz 203

Malta k vertikálnímu utěsnění


Oblast použití:	<p>Do oblasti soklu na beton ve sklepních prostorech.</p> <p>Jako cementové omítky pro vnitřní i vnější použití, například ve vlhkých místnostech, na beton a těžka zdíva s odolností proti mechanickému namáhání pod obklady a dlažby.</p> <p>Do oblasti soklu a v místech styku se zeminou k utěsnění.</p> <p>K vertikálnímu utěsnění betonů a zdíva všech druhů proti netlakové povrchové a prosakující vodě v podezdívkách, jakož i k vnitřnímu utěsnění vlhkých prostor.</p>
Materiálové složení:	<ul style="list-style-type: none"> • Cement • Přísady pro zlepšení zpracovatelnosti • Organické složky - podíl < 5% • Minerální
Vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none"> • Vodě odolný • Snadná zpracovatelnost • Trvale odolný proti vodě a CHRL
Zpracování:	
Podmínky zpracování:	<p>Při zpracování a vytvrzování nesmí teplota okolí nebo podkladu poklesnout pod +5°C a nad +30°C.</p> <p>V průběhu zpracování a schnutí nesmí teplota vzduchu a podkladu klesnout pod +5°C a vystoupit nad 30°C.</p>
Podklad:	<p>Podklad musí být suchý, bez prachu, námrazy, savý, dostatečně drsný a bez výkvětů a plísní .</p> <p>Nevyplněné spáry ve zdívu je nutné před aplikací vyplnit vhodným materiálem.</p>
Příprava podkladu:	<p>Podklad musí být pevný, savý, rovný, dostatečně zdrsňený ,bez volných částic jako prachu a jiných nečistot. Mech a řasy musí být odstraněny vhodným prostředky. Nerovnosti a prohlubně musí být vyrovnány. Beton upravíme adhezí maltou Haft und Armierungsmörtel 605. Drolící se trhliny, dutá místa, poškozené kameny, hluboké a široké spáry nahradíme materiálem stejného druhu cca 4 týdny před aplikací SANIER- Sockel und Fundamentputz 203.</p>
Zpracování:	<p>Při "ručním zpracování" mícháme ručním míchadlem nebo kontinuálním míchačem a zpracujeme zednickou lžící nebo ocelovým hladítkem.</p> <p>Produkt může být zpracován všemi běžnými omítacími stroji a nebo ručně.</p> <p>Při "strojním zpracování" nanášení všemi běžnými omítacími stroji.</p> <p>Po aplikaci se povrch srovná stahovací latí. Při počátku tuhnutí povrch upravit filcem nebo molitan a nebo zdrsňit mřížovou škrabkou, v závislosti na další úpravě vrstvy.</p> <p>Všemi běžnými omítacími stroji, míchadlem nebo kontinuální míchačkou HASI-MAT. Po provedení nástřihu následuje technologická přestávka min. 3 dny. Obsah pytle (30 kg) smícháme s cca 9 l vody a nanášíme. Minimální tloušťka vrstvy je 10 mm, ale vyhýbáme se tloušťkám nánosu vrstev přes 15 mm. V případě vrstev s větší tloušťkou nebo před nanášením povrchové úpravy je nutno spodní vrstvu dobře zdrsňit a respektovat technologickou přestávku min. 1 den na 1 mm tloušťky omítky. Pokud zůstane SANIER- Sockel und Fundamentputz 203 jako poslední vrstva, musíme povrch během tuhnutí upravit houbou nebo filcem. Doba zpracovatelnosti podle podkladu a teploty cca do 180 minut.</p>
Jistota kvality:	<p>Kvalita produktu je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří. Prokazování shody výrobků je zajištěno TZÚS Praha, notifikovaná osoba 1020. Ve výrobě je uplatňován certifikovaný systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2000</p>
Balení:	<p>V papírových pytlích</p>
Skladování:	<p>V suchu a chladnu na dřevěných rostech. Při skladování nutno chránit před působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 65 %).</p> <p>Skladování: Minimální doba 9 měsíců dle nařízení 1907/2006/EG příloha XVII při 20°C , 65% relativní vlhkosti vzduchu (obsah Cr 6+). Datum výroby je uveden na obale.</p>
Bezpečnostní pokyny:	<p>Obsahuje cement / dolomitické vápno. Xi dráždivý. Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vnímavých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít.</p> <p>Uchovávejte mimo dosah dětí ! Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.</p>



SANIER- Sockel und Fundamentputz 203

Malta k vertikálnímu utěsnění

Technická data:

Číslo výrobku	022257
Způsob balení	
Balení na paletě	42 Stk./Pal
Množství na balení	30 kg/Sack
Zrnitost	0- 3,0 mm
Spotřeba	cca 15,3 kg/m ² /cm
Poznámka ke spotřebě	Údaje o spotřebě jsou orientační a závisí na podkladu a technice zpracování.
Spotřeba vody	cca 5 ltr.
Minimální tloušťka omítky	10 mm
Objemová hmotnost zatvrdlé malty	cca 1.800 kg/m ³
Tepelná vodivost λ	cca 0,87 m ² K/W
Pevnost v tlaku (28 dní)	≥ 10 N/mm ²
MG (EN 998-1)	GP CS IV W2
MG (DIN V 18550)	P III

Všeobecné informace:

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí vydání.
Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem s používáním.
Údaje byly pečlivě a svědomitě sestaveny, ovšem bez záruky za správnost a úplnost a bez ručení za další rozhodnutí uživatele. Údaje samotné nezakládají žádný právní vztah nebo jiné vedlejší závazky. V zásadě nezbavují zákazníka možnosti, aby produkt samostatně zkontroloval ohledně jeho vhodnosti pro zamýšlený účel použití.
Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je zaručena konstantní kvalita.
V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.
Naš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a zpracování, jakož i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů naleznete na naší domovské internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní pobočce.