



Speciální malty a tmely

08/2008

Universalreparaturmörtel

Univerzální maltová směs pro drobné opravy

Technické údaje

Výrobek

Zrnitost směsi	0,0–1,2 mm
Spotřeba záměsové vody na 20 kg pytel	cca 4 l
Spotřeba SMS na vrstvu omítky 1 mm	1,5 kg/m ²
Doba zpracovatelnosti	3 hod.

Vlastnosti zatvrdlé směsi:

Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech	min. 0,7 Mpa
Pevnost v tlaku po 28 dnech	min. 2,5 Mpa

Skladovatelnost

Skladovat v suchu, chránit před vodou a vlhkem. Spotřebujte do 12 měsíců od data výroby vyznačeného na obalu.

Způsob použití

Tato suchá maltová směs je určena pro provádění oprav poškozených vnějších a vnitřních omítek, drobné přízdívky a jiné zednické práce. Je vhodná pouze pro ruční zpracování. Složení malty umožňuje provádění omítek o tloušťce 10–20 mm a zrnitost směsi je vhodná i pro finální „zatočení“ povrchu zavádě omítky tak, že není potřeba provádět následné štukování. Hotová omítka je po vyzrání (cca 1 mm = 1 den) vhodný podklad pro malby, štuky, tapety a šlechtěné omítky.

Vlastnosti

Jednoznačné přednosti:

- ideální pro opravy omítek
- možno použít jako jádrovou omítku
- vhodné pro vytvoření finálního povrchu
- velmi jednoduchá zpracovatelnost
- tradiční výrobek

CE	EN 998-1 Obyčejná malta pro vnější/vnitřní omítku(GP)
	Rok: 05
Název a adresa výrobce: Knauf Praha, spol. s r. o. Mladoboleslavská 949, 197 00 Praha 9 – Kbely, CZ	
Reakce na oheň:	A1
Přidržitost:	min. 0,18 N/mm ² - FP-B
Absorbce vody:	WO
Propustnost vodní páry:	μ 25
Teplná vodivost:	(λ 10, dry) 0,83W/m.K (tabulková hodnota)
Trvanlivost:	min. 10 cyklů

Pracovní postup

Příprava podkladu:

Podklad musí být suchý, prostý prachu, volných kousků a výkvětů, nosný, nezmrzlý a nesmí být vodoodpuzející. Podklad je třeba před nanášením omítky řádně navlhčit. Teplota vzduchu a podkladu nesmí během zpracování a zrání omítky klesnout pod +5 °C.

Příprava:

K rozdělání malty se použije běžná pitná voda, nebo voda odpovídající ČSN EN 1008. Malta se smíchá s vodou v poměru uvedeném v tabulce. Rozmíchání malty je možné provést míchadlem na vrtačce nebo zednickou lžící. Doba míchání je 3–5 min.

POZOR: Dodatečné přidávání kameniva, pojiva a přísad do hotové směsi nebo její prosévání je nepřipustné!

Nanášení malty:

Malta se nanese ručně v tloušťce 10–20 mm, srovná se latí a zatočí pěnovým hladítkem.

Hygiena práce:

Maltová směs po rozmíchání s vodou vytváří alkalickou směs. Při práci nejezte, nekuřte a použijte odpovídající oděv. Při zasažení očí vypláchněte proudem čisté vody a poté vyhledejte lékařskou pomoc.

Balení

pytel 20 kg

EAN 9002943071285

Výrobní č. 00084158