

# Profi Edwelweiss 1 mm (2 mm)

Technický list

Spotřeba:	4 kg/m <sup>2</sup> /3 mm (6 kg/m <sup>2</sup> /4 mm)
Složení:	bílý cement, vápenný hydrát, vápencová drť, přísady
Zrnitost:	zrno 1 mm (2 mm)
Norma:	EN 998-1:2003
Pevnost v tlaku:	> 3,5 MPa
Pevnost v tahu za ohybu:	> 1,0 MPa
Objemová hmotnost v suchém stavu:	cca 1 600 kg/m <sup>3</sup>
Koeficient tepelné vodivosti λ:	0,8 W/m.K
Faktor difuzního odporu μ:	cca 15

## Zpracování

### Podklad:

Nanášá se na dostatečně pevnou, vyzrálou a nezaprášenu vrstvu jádrové omítky.

### Míchání:

Ručně nebo běžnou stavební míchačkou, potřebné množství čisté vody je 8,5 l na jeden 40 kg pytel, doba míchání v míchačce cca 3 minuty (pozor, nepřemíchat). Při míchání a zpracovávání je třeba zvlášť dbát na čistotu míchacího a pracovního nářadí. Ke směsi není dovoleno přimíchávat cizí materiály.

### Omítání:

Nanášá se hladítkem v tloušťce minimálně dvojnásobné, než je max. velikost zrna. Po lehkém zatvrdnutí je možno povrch upravit do potřebné struktury zafilcováním různými druhy hladítek. Ke směsi není dovoleno přimíchávat žádné cizí materiály. Hotový povrch je jasně bílý a není nutno jej opatřovat povrchovým nátěrem. Je-li požadována jiná barva než bílá, je možno opatřit omítnuté plochy běžnou minerální barvou. V případě použití disperzní barvy je třeba nechat omítku min. 2 týdny vyzrát.

Zpracovávat při teplotě nad +5 °C.

## Výrobek



## Charakteristika

Jasně bílá minerální dekorativní omítka pro vnitřní i venkovní použití.

## Použití

Používá se jako dekorativní omítka na všechny běžné jádrové omítky. Při použití v soklové oblasti musí být zabezpečen odvod povrchové vody od soklu.

## Bezpečnost práce

Používat osobní ochranné prostředky. Při zasažení kůže a očí důkladné omytí vodou. Nesmí být likvidován společně s domovním odpadem, nesmí uniknout do kanalizace.

## Balení a skladování

40 kg - pytel  
1 400 kg - paleta (35 pytlů)  
skladovatelnost v suchém stavu  
min. 6 měsíců od data výroby.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c, 619 00 Brno

tel.: +420 543 213 303, fax: +420 543 213 948, info@profibaustoffe.cz

Datum aktualizace 1.3.2014. Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny.

Platnost údajů ověřujte s aktuálními technickými listy výrobce na [www.profibaustoffe.cz](http://www.profibaustoffe.cz).

**Profi**  
BAUSTOFFE