

KVK RÝHOVANÁ OMÍTKA

0712 – 0713 KO

0712 - 0713 KO



Deklarace	<ul style="list-style-type: none"> obyčejná malta pro vnitřní/vnější omítku (GP) podle EN 998 - 1:2010
Použití	<ul style="list-style-type: none"> ruční provádění strukturovaných dekorativních omítek vhodným podkladem jsou jádrové omítky, popřípadě zateplovací systém ze sortimentu KVK vhodná do interiéru i exteriéru hotovou omítku lze opatřit vhodným fasádním nátěrem
Vlastnosti produktu	<ul style="list-style-type: none"> vápenocementová omítka vhodně modifikovaná chemickými aditivy vynikající propustnost pro vodní páry vodoodpudivá úprava mrazuvzdorná v zrnitosti 2 a 3 mm rýhovaná struktura
Příprava podkladu	<ul style="list-style-type: none"> podklad musí být dostatečně nosný a rovný (jádrová omítka), bez nečistot, prachu, uvolněných částic, výkvětů a nátěrů, nosný, nezmrzlý a nesmí být vodoodpudivý podklad se musí zdrsňit a minimálně 24 hodin před nanášením omítky napustit penetrací Penetrolmix S8202A nebo kotvicím nátěrem 0570, 0571 ze sortimentu KVK
Rozmíchání a zpracování materiálu	<ol style="list-style-type: none"> 1) K rozdělání použijeme pitnou vodu nebo vodu splňující ČSN EN 1008. 2) Suchá směs se s vodou smíchá dle poměru uvedeném v tabulce. 3) Míchání se provede v kontinuální míchačce nebo ruční vrtačkou s nástavcem, nechá se 15 min. odstát a znovu se důkladně promíchá. 4) Malta se natáhne hladítkem na podklad v tloušťce maximálního zrna. 5) Natahovat a strukturovat je nutné bez přerušení, napojovat je nutné do nezaschlé omítky. 6) Po krátkém zavadnutí se strukturuje pomocí umělohmotného hladítka. 7) Pro venkovní omítky jsou potřeba zvláštní ochranná opatření: <ul style="list-style-type: none"> - dostatečná příprava podkladu omítky (penetrace) - zabránění rychlému odparu vody z čerstvé omítky vlivem slunečního záření, větru, případně průvanu (zastínění) - povrch omítky má být bez trhlin (vlasové trhliny v omezeném rozsahu neovlivňují vlastnosti omítky)
Upozornění	<ul style="list-style-type: none"> dodatečné přidávání kameniva, pojiva a přísad k hotové směsi nebo její prosévání je nepřipustné při teplotách pod 5 °C (vzduch i podklad) a při očekávaných mrazech nepoužívat ošetřování aplikované omítky provádět dle příslušných norem údaje uvedené v tomto listu odpovídají současnému stavu našich znalostí, tento list nemůže obsahovat všeobecná pravidla stavební techniky, platné normy a pravidla pro zpracování, tato pravidla a normy musí dodržovat dodavatel stavebních prací spolu s odpovídajícími předpisy pro zpracování



Technické parametry	Závazné
Pevnost v tlaku po 28 dnech (kategorie CS II)	1,5 - 5 MPa
Přídržnost po 28 dnech – způsob odtržení (FP)	min. 0,18 MPa (FP:A)
Kapilární absorpce vody (kategorie W 2)	max. 0,20 kg.m ⁻² .min. ^{-0,5}
Faktor difúzního odporu vodní páry μ	max. 10
Tepelná vodivost (tabulková hodnota)	max. 0,47 W.m ⁻¹ .K ⁻¹
Reakce na oheň	třída A1
Doba zpracovatelnosti	min. 3 hodiny
Trvanlivost (počet cyklů)	min. 15

Technické parametry	Informativní
Sypná hmotnost suché směsi	cca 1 400 kg.m ⁻³
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech	min. 0,7 MPa
Spotřeba záměsové vody na 25 kg pytel	cca 4,0 - 5,0 l
Zrnitost směsi	0 - 2 mm resp. 0 - 3 mm
Spotřeba směsí při tloušťce vrstvy 2 a 3 mm	cca 3 kg.m ⁻² při tloušťce 2 mm cca 4 kg.m ⁻² při tloušťce 3 mm
Objemová hmotnost čerstvé malty	cca 1 750 kg.m ⁻³
Teploty při zpracování	min. 5 °C
Vydatnost jednoho 25 kg pytle	cca 6,1 m ² omítky o tloušťce 3 mm nebo cca 8,3 m ² omítky o tloušťce 2 mm
Obsahuje	křemičité písky, dekorativní zrna, pojiva a modifikační přísady, příznivě ovlivňující vlastnosti čerstvé malty

Bezpečnost práce

- maltová směs vytváří po smíchání s vodou alkalickou směs
- při práci nejezte, nekuřte a používejte odpovídající oděv a ochranné pomůcky
- při zasažení očí vymývejte proudem čisté vody a konzultujte s očním lékařem
- po práci je nutné umýt pokožku vodou a ošetřit vhodným ochranným krémem

Likvidace obalů

- prázdný pytel, fólii a nespotřebovaný obsah uložte na státem schválenou skládku odpadu

Expedice a skladování

- expedice tohoto produktu probíhá:
v papírových pytlích po 25 kg
na paletách EUR 1,2 t, krytých fólií
ve vagónech ČD i auty
- skladovat v suchu, chránit před vlhkem, přímým slunečním svitem, na dřevěných paletách a v původním uzavřeném obalu
- při dodržení těchto podmínek je doba skladovatelnosti 12 měsíců od data výroby vyznačeného na obalu

Zajištění kvality

- kvalita výrobků je trvale zajišťována podnikovou laboratoří
- nezávislá kontrola je prováděna autorizovanou osobou
- zkoušky se provádějí dle ČSN EN 998 - 1
- ve výrobě je uplatňován certifikovaný systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001

Ochrana životního prostředí

- při výrobě jsou dodržovány zásady ochrany životního prostředí uplatňované v souladu s ČSN EN ISO 14001