



Technický list výrobku



SPS

Zatíraná strukturovaná omítka

Scheiben putz SPS

Minerální, ušlechtilá omítka pro strukturování škrábáním a použitím speciálních postupů při omítání, vyvinutá pro fasádní tepelně-isolační systém, například quicktherm.

➤ **Technické údaje**

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| ○ Pevnost v tlaku: | min. 1 N/mm ² |
| ○ Teplota při zpracování: | +5°C |
| ○ Doba zpracování: | cca 2 hodiny |
| ○ Tloušťka vrstvy: | cca 3 mm |
| ○ Množství záměsové vody: | cca 7-8l/30 kg |
| ○ Spotřeba: | cca 4,5 kg/1 m ² |
| ○ Vydátnost: | cca 21l/30 kg |

➤ **Vlastnosti**

Je to vodoodpudivá hmota, odolná proti vlivům povětrnosti, má vysokou schopnost difúze. Tento minerální materiál má malý sklon k ušpinění, je odolný proti UV záření a má vysokou stabilitu barevnosti. Omítka je vyrobitelná v mnohých barevných odstínech, dle naší nabídky barev. Tvorba fasády se pak bude odvíjet za pomoci našeho barevného designu, při respektování stavu stavby a okrajových podmínek.

➤ **Použití**

K vytváření výrazných povrchových úprav, k použití v interiéru i exteriéru, speciálně určeno pro **quicktherm**, fasádní zateplovací systém. Je to ušlechtilá omítka, vhodná na jakýkoliv minerální podklad. Dále slouží k vytváření výrazných povrchových úprav, k použití v interiéru i exteriéru, speciálně určeno pro **quicktherm**, fasádní zateplovací systém, ušlechtilá omítka, vhodná na jakýkoliv minerální podklad.

➤ **Podklad**

Izolační desky byly opatřeny tenkou armovací vrstvou stěrkové a lepicí malty SKS, eventuálně SKS-L, do které byla vtažena výztužná síť. Povrch armovací vrstvy musí být rovný, přímý a plně vytvrzený. Není třeba používat ani přechodovou penetraci pro minerální omítky, ani nátěr proti jejímu "spálení". V ostatních bodech se prosím řiďte pokyny VOB/C norem DIN 18350 a DIN 18550.

➤ **Zpracování**

Omítku, ať nanášenou ručně, nebo strojně, smícháme se 7 -8 litry čisté vody a nanášíme "čerstvé do čerstvého", bez nastavování, v rovnoměrné tloušťce. Stálým mícháním dosáhneme rovnoměrné zrnitosti omítkové směsi. Tuto omítku strukturujeme vhodným náradím (lžící, hladítkem). Nepracujeme při teplotě vzduchu, nebo omítané stěny pod +5°C. Čerstvou omítku je třeba chránit jak před rychlým vyschnutím, tak před působením mrazu.

➤ **Složení&kvalita**

Omítka **SPS** obsahuje ušlechtilé přísady, pojiva jsou optimálně kombinována z bílého vápenného hydrátu a bílého cementu. Její přídržnost je zesílena speciálním přípravkem.

➤ **Vydatnost**

30 kilogramů suché směsi MRS vydá asi na 7-8 m² omítané plochy při spotřebě cca 4,5 kg/m².

➤ **Skladování**

Skladujte v suchu na dřevěných paletách. Doporučujeme spotřebovat cca do 6 měsíců.

➤ **Balení**

Dodáváme v pytlích o váze 30 kg.

➤ **Upozornění**

Tento výrobek obsahuje cement a s vlhkostí reaguje zásaditě. Maltová směs dráždí kůži a oči. Představuje nebezpečí senzibilizace při styku s kůží. Nevdechujte prach. Zamezte kontaktu s kůží a s očima. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a v případě potřeby i ochranné brýle či obličejový štít. Osobní pracovní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je třeba ihned vyměnit. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Před pracovní přestávkou a po práci si omyjte ruce vodou a mýdlem a potom pokožku ošetřete reparačním krémem. Uchovávejte mimo dosah dětí.

➤ **První pomoc**

Při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí je vymývejte 10-15 minut velkým množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí a požití vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí tento technický list.

➤ **Poznámka**

Uvedené informace vyplývají ze zkušeností získaných četnými zkouškami a praktickými pokusy, které ne vždy odpovídají podmínkám praxe. Doporučujeme proto provést si vlastní zkoušku. Vyhrazujeme si však právo na technické změny plynoucí z dalšího technického vývoje. Jinak platí naše obecné obchodní podmínky.

➤ **Technický list vydal**

quick – mix k.s.
Vinohradská 82
618 00 Brno
Tel.: 548 210 441
Fax: 548 216 657
08/2007