

# KV EW 55 K Büsscher Baruplan

## wurzelfest mit HERBITECT®



Certifikační autorita č.  
**1139**

Certifikát č.  
1139-CPD-0027/06

Rok  
2006

**Büsscher & Hoffmann GmbH**  
Dach- und Abdichtungssysteme  
Gewerbegebiet Fabrikstraße  
Fabrikstraße 2, A-4470 Enns  
Tel.: +43 (7223) 823 23-0  
Fax: +43 (7223) 823 23-42  
E-Mail: office@bueho.at  
Web: www.bueho.at

**Popis:** Elastomerní asfaltový pás s vložkou z umělohmotné rohože (polyester)  
pro ozeleněné střechy s HERBIETCTem®

**Horní strana:** Jemný písek

**Spodní strana:** Rychle tavitelná kaširovací folie

**Požadavky dle:** EN 13707, B 3655 (E-KV-5 wf)

**Použití:** Vícevrstvé systémy ozeleněných střech

**Zpracování:** Dle požadavků s nebo bez mechanického kotvení, volně ložený, částečně nebo  
plnoplošně natavený (s podélnými i příčnými přesahy)  
Je třeba dodržet všechny příslušné normy a směrnice

**Balení:** 18 rolí na paletě = 135 m<sup>2</sup>/paletě

**výrobní kód: H 52060**  
**kód EAN: 900 7228 52060 1**

Technické vlastnosti	Zkušební metoda / klasifikace	Jednotka	Hodnota
Zjevné vady	EN 1850-1	-	nejsou
Délka role	EN 1848-1	m	7,5
Šířka role	EN 1848-1	m	1,0
Přímost	EN 1848-1	m/10m	< 20
Plošná hmotnost	EN 1849-1	kg/m <sup>2</sup>	5,8 (+/-0,2)
Tloušťka	EN 1849-1	mm	5,0 (+0,2)
Vodotěsnost (H)	EN 1928	kPa	400
Klasifikace podle vystavení vnějšímu ohni (H)	EN 13501-5	třída	F
Klasifikace podle reakce na oheň (H)	EN 13501-1	třída	E
Smyková odolnost ve spojích	EN 12317-1	N/50mm	750 (+/-100)
Pevnost v tahu - protažení (H)	EN 12311-1	N/50mm	1050/800 (+/-100)
Protažení při přetržení (H)	EN 12311-1	%	50/55 (+/-10)
Odolnost proti nárazu (H)	EN 12691	mm	KLF
Odolnost proti statickému zatížení (H)	EN 12730	kg	KLF
Odolnost proti protrhávání (H)	EN 12310-1	N	300 (+/-50)
Odolnost proti prorůstání kořenů (H)	EN 13948	-	odolává (FLL)
Rozměrová stálost	EN 1107-1	%	<= 0,6
Ohebnost za nízkých teplot (H)	EN 1109	°C	-20
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě	EN 1110	°C	100
Přilnavost posypu	EN 12039	%	KLF
Propustnost vodních par	EN 1931	μ	80.000 (+/-20%)

KLF = nedefinovaná hodnota

Výrobek neobsahuje žádné nebezpečné látky.

\* dle systému

Vlastnosti produktu označené (H) odpovídají dodatku ZA.3

**Pokyny pro skladování:** Skladování nastojato. Chraňte před slunečním zářením (UV) a extrémními vnějšími vlivy jako jsou např. extrémní teploty a vlhkost. V chladném období nutno skladovat minimálně 12 hodin před aplikací při teplotách vyšších než 0°C.

Uvedené hodnoty jsou směrné hodnoty odpovídající statistické kontrole jakosti. Doporučené oblasti použití jsou navrženy na základě norem, předpisů a technické praxe.

Toto doporučení není závazné.

Technické změny vyhrazeny.

**Vývoj, výroba a odbyt našich výrobků se řídí požadavky systému kvality DIN EN ISO 9001.**