

# BARUPLAN PV S4



Certifikát č.  
1139-CPR-0027/06

**Büsscher & Hoffmann GmbH**  
Dach- und Abdichtungssysteme  
Gewerbegebiet Fabrikstraße  
Fabrikstraße 2, A-4470 Enns  
Tel.: +43 (7223) 823 23-0  
Fax: +43 (7223) 823 23-42  
E-Mail: office@bueho.at  
Web: www.bueho.at

**Popis:** asfaltový modifikovaný SBS hydroizolační pás s vložkou z polyesterové rohože

**Horní strana:** jemný písek

**Spodní strana:** rychle tavitelná kaširovací folie

**Požadavky dle:** EN 13707, EN 13969 (typ A + T), ČSN 730605-1

**Použití:** Spodní a prostřední vrstva vícevrstevných hydroizol. systémů střeš, vrchní vrstva střeš ( krytá ochrannou nebo stabilizační vrstvou ), parozábrana, hydroizolace spodní stavby proti zemní vlhkosti , gravitační a tlakové vodě ( v kombinaci s jedním nebo více dalšími pásy) a radonu .

**Zpracování:** Dle požadavků s nebo bez mechanického kotvení, volně ložený, částečně nebo plnoplošně natavený (s podélnými přesahy 80 mm i příčnými přesahy 100 mm)  
Je třeba dodržet všechny příslušné normy a směrnice

**Balení:** 20 rolí na paletě = 150 m<sup>2</sup>/paletě

**výrobní kód: H51092**

Technické vlastnosti	Zkušební metoda / klasifikace	Jednotka	Hodnota
Délka role	EN 1848-1	m	7,5
Šířka role	EN 1848-1	m	1,0
Zjevné vady	EN 1850-1	-	bez zjevných vad
Přímost	EN 1848-1	mm/10m	< 20
Plošná hmotnost	EN 1849-1	kg/m <sup>2</sup>	4,7 (+/-0,3)
Tloušťka	EN 1849-1	mm	4,0 (+/-0,2)
Vodotěsnost	EN 1928	kPa	≥ 100
Klasifikace podle vystavení vnějšímu ohni	EN 13501-5	třída	NPD
Klasifikace podle reakce na oheň	EN 13501-1	třída	E
Smyková odolnost ve spojích	EN 12317-1	N/50mm	NPD
Pevnost v tahu - protažení	EN 12311-1	N/50mm	950/700 (+/-200/200)
Protažení při přetržení	EN 12311-1	%	45/45 (+/-10/10)
Odolnost proti nárazu	EN 12691	mm	NPD
Odolnost proti statickému zatížení	EN 12730	kg	NPD
Odolnost proti protrhávání	EN 12310-1	N	200/200 (+/-50/50)
Rozměrová stálost	EN 1107-1	%	≤ 0,5
Ohebnost za nízkých teplot	EN 1109	°C	-15
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě	EN 1110	°C	+90
Vodotěsnost – umělé stárnutí	EN 1296 EN 1928	kPa	≥ 100
Propustnost vodních par	EN 1931	μ	24 000 (+/- 4000 )
Množství asfaltové hmoty	ČSN 730605-1 EN 544	g/m <sup>2</sup>	≥ 2700

NPD = nedefinovaná hodnota

\* dle systému



Asfaltový pás vyhovuje požadavkům předepsaným Svazem výrobců asfaltových pásů v ČR na označení registrovanou značkou GARANCE KVALITY.

**Pokyny pro skladování:** Skladování v rolích nastojato. Chraňte před slunečním zářením (UV) a extrémními vnějšími vlivy jako jsou např. extrémní teploty a vlhkost. V chladném období nutno skladovat minimálně 12 hodin před aplikací při teplotách vyšších než 0°C. Uvedené hodnoty jsou směrné hodnoty odpovídající statistické kontrole jakosti. Doporučené oblasti použití jsou navrženy na základě norem, předpisů a technické praxe, a je nutné je zhotovitelem vždy individuálně posoudit.

Technické změny vyhrazeny.

**Vývoj, výroba a odbyt našich výrobků se řídí požadavky systému kvality DIN EN ISO 9001.**

**www.bueho.cz**