

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. 1892/13

Dle nařízení EP a Rady (EU) č.305/2011 ze dne 9.3.2011 o stavebních výrobcích

1.	Jedinečný identifikační kód typu výrobku: 1892 (šedý)
2.	Typ, nebo sériové číslo: ELASTODEK 40 medium dekor Modifikovaný asfaltový pás s polyesterovou nosnou vložkou, na horním povrchu pokrytý hrubozrnným posypem a spalitelnou PP folií o šířce 9 cm, na spodním povrchu opatřen spalitelnou fólií.
3.	Zamýšlené použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce: EN 13707:2004+A2:2009 -Střešní – Vrchní vrstva - Vrchní modifikovaný asfaltový pás, ve skladbách vícevrstvých vodotěsných izolací střeš.
4.	Jméno, firma, nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce: KVK Parabit, a.s., Nádražní 450, CZ 542 24 Svoboda nad Úpou IČO 27537749 , DIČ CZ27537749 OR - KS Hradec Králové oddíl B, vložka 2764
5.	Výrobce nemá zástupce na trhu
6.	Systém, nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků: EN 13707:2004+A2:2009 systém 2+
7.	V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: Oznámené subjekty: ITC Zlín, číslo notifikované osoby 1023, č. osvědčení: 1023-CPR-0564 F PAVUS a.s. AO 216. č. 513115-1/Z220130277 (B _{ROOF(t1)})
8.	V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení nevztahuje se

9. ELASTODEK 40 medium dekor

EN 1850-1	Zjevné vady	-	Bez vad	-
EN 1848-1	Délka a šířka pásu	\geq	7,5 x 1,0	m
EN 1848-1	Príměst	\leq	15	mm/7,5 m
EN 1849-1	Tloušťka	$\pm 0,2$	4,2	mm
EN 12311-1	Max. tahová síla podélná/příčná	± 250	1100 / 800	N/50 mm
EN 12311-1	Tažnost podélná/příčná	± 10	50 / 50	%
EN 12310-1	Odolnost proti protrhávání (dřik hřebíku) podélná/příčná	± 100	300 / 400	N
EN 12317-1	Pevnost spoje (smyková) podélná/příčná	-	NPD	N/50 mm
EN 12730	Odolnost proti statickému zatížení metoda A	\geq	10	kg
EN 12691	Odolnost proti nárazu metoda A	\geq	900	mm
EN 12039	Přilnavost posypu	± 5	20	%
EN 1928	Vodotěsnost	\geq	200	kPa
EN 1931	Propustnost vodních par μ	-	NPD (20000)	μ
EN 1109	Ohebnost za nízkých teplot	\leq	-20	°C
EN 1110	Odolnost proti stékání za vyšších teplot	\geq	100	°C
EN 13501-1	Reakce na oheň	-	Třída E	-
EN 13501-5	Chování při vnějším požáru / systém	-	B _{ROOF} (t1)	-
EN 1107-1	Rozměrová stálost	\leq	-0,4	%
EN 1296	Umělé stárnutí	Ohebnost / Stěkavost	\leq/\geq	-15 / 90
		Vodotěsnost	\geq	200

*) v závislosti na střešním systému
Pásy neobsahují nebezpečné látky

10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.
Miroslav Konečný
Obchodní ředitel
Ve Svobodě nad Úpou dne 1.4.2014: