

UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽNÍ LEPIDLO 49 A

Univerzálně použitelné lepidlo na bázi syntetického kaučuku nahrazující tradiční spojování šrouby, hřebíky nebo nýty. Výborně přilne na většinu stavebních podkladů, rychle vytvrzuje a je vodovzdorné. Díky vysoké počáteční přilnavosti umožňuje lepení bez nutnosti fixace. Nenarušuje pěnový polystyren.

Technická data:

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Báze | Syntetický kaučuk (SBR) |
| Konzistence | pasta |
| Systém vytvrzování | fyzikální vysychání a krystalizace |
| Specifická hmotnost | 1,23 g/ml |
| Otevřený čas (*) | 15 min. |
| Počáteční/plné vytvrzení | 20 min/ 24 - 48 hod. |
| Odolnost při teplotě | -20°C až +60°C (vytvrzené) |

(*) Tyto hodnoty se mohou měnit v závislosti na teplotě, vlhkosti a povaze substrátu.



Charakteristika:

- aplikace pistolí
- široká řada možností použití
- umožňuje lepení na nerovné povrchy
- po vytvrzení voděodolné
- nahrazuje hřebíky a šrouby
- nenarušuje pěnový polystyren

Příklady použití:

- lepení izolačních a montážních prvků včetně zateplovacích systémů
- lepení na novostavbách i při rekonstrukcích
- lepení dřevěných latí
- lepení obvodových lišt, prahů a parapetů
- lepení obkladových panelů, kabelových lišt apod.
- lepení polystyrénových izolačních a dekoračních panelů

Provedení:

Barva: krémová

Balení: kartuše 300ml

Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°.

Podklady:

Vhodné povrchy: všechny materiály, kromě PE, PP, Teflon. Vzhledem k velkému spektru různých materiálů na trhu, doporučujeme vždy provést test přilnavosti a kompatibility (vzájemné snášenlivosti materiálů).

Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnot a prachu

Příprava povrchu: zvláštní příprava není vyžadována

Pracovní postup:

Nanášení: aplikační pistolí

Způsob aplikace: Lepidlo nanášejte v prouzcích nebo bodech na jeden z podkladů. Lepidlo naneste vždy i do rohů lepených dílů. Ihned stlačte materiály k sobě a silně stlačte, případně poklepejte gumovou paličkou. Při lepení těžkých částí na svislý podklad tyto zafixujte na dobu potřebnou k vytvrzení lepidla (24 – 48 hodin). Pro lepení bez fixace např. při instalaci obkladových panelů a dalších těžkých materiálů použijte transferovou metodu: Naneste lepidlo na jednu z ploch a obě části ihned stlačte k sobě, následně oddělte a nechte lepidlo 10 až 15 minut odvětrat. Následně lepené části spojte a silně stlačte, nebo poklepejte gumovou paličkou.

Čištění: White Spirite (lakový benzín), aceton, čisticí ubrousky **Soudal SWIPEX**

Pracovní teplota: +5°C až +35°C

Opravy: Univerzální montážní lepidlo 49A

Bezpečnost:

Dodržujte běžné podmínky hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz Bezpečnostní list výrobku a údaje uvedené na etiketě.

Poznámky:

- Pevnost lepeného spoje je závislá na velikosti síly, kterou jsou lepené materiály fixovány nikoliv na době jejího působení.
- Doba fixace do vyschnutí lepidla se může lišit dle místních podmínek.