

1. Charakteristika

Montážní pěna ohnivzdorná B1 je jednosložková polyuretanová pěna. Působením vzdušné vlhkosti a teploty expanduje až na 40 násobek svého původního objemu. Pěna odolává plísni, vodě, neodolává UV záření, dá se přetírat a omítat.

2. Použití

Montážní pěna ohnivzdorná B1 je vhodná pro vnitřní i vnější použití na upevňování a těsnění elektroinstalací protipožárních dveří, trezorů, dveřních a okenních rámců, opravy zdiva, omítky v místech průchodu potrubí a pro vyplňování dutin, prasklin a děr. Také vhodné pro izolace van, sprchových koutů, dotěsňování střešních tašek apod., všude tam, kde jsou zvýšené požadavky na odolnost proti ohni. **Aplikační postup:** Podkladové plochy musí být odprášené, odmaštěné, mohou být vlhké, ne však ojištěné nebo pod vodou. Dóza pěny před aplikací by měla mít teplotu od +5°C do +35°C (ideální je +20°C), dózu je nutné min. 1 minutu před aplikací protřepat ve vodorovné poloze. Poté se našroubuje aplikační trubička – v provedení SPRAY nebo se dóza našroubuje na aplikační pistoli, provedení GUN. Vyplňovaný prostor vyplňte maximálně do poloviny, pěna intenzivně nabývá. Čerstvou pěnu odstraníte výrobkem Čistič pěny nebo Odstraňovač silikonu a pěny, zaschlou pěnu pouze mechanicky.

3. Technické údaje

Vzhled	napěňující tekutina
Třída hořlavosti B1	norma DIN 4102 část 1
Měrná hmotnost	26-30Kg/m ³
Nelepivost	5-10min
Řezatelnost	25-30min
Pěnovost	30-35l / 750ml
Tvarová stabilita	max. 1%
Aplikační teplota	+5 až +40°C
Tepelná odolnost	-40 až +90°C
Odolnost UV záření	ne
Teplota skladování	+5 až +25°C

Doba skladování	18 měsíců
Mastý podklad	ne
Sklo, smalt	ano
Vlhký podklad	ano
Savý podklad	ano
Nesavý podklad	ano
Hliník, ocel	ano
Olovo, měď	ne
Polykarbonát	ano
Ostatní plasty	ano
Dilatační spáry	jako výplň

4. Barva

žlutá

5. Balení

plechová dóza 750ml GUN, plechová dóza 750ml SPRAY

6. Životnost a skladování

V originálních obalech při teplotě +5°C až +25°C po dobu 18 měsíců, lahve chraňte před přímým slunečním zářením a nevystavujte je teplotám nad +50°C.



TĚSMAT CZ s.r.o.
Zašovská 71
757 01 Val. Meziříčí
Česká republika



+420 571 655 900
+420 571 655 901
obchod@tesmat.cz
www.bl6.eu

IČ: 26853655
DIČ: CZ26853655

