

SOUDAFOAM GUN LOW EXPANSION CLICK&FIX

Profesionální nízkoexpanzní polyuretanová montážní pěna. Vyznačuje se minimální rozpínavostí v průběhu vytvrzování (méně než 50 %), minimalizuje tlak na okolní plochy. Zajišťuje vysoce ekonomické využití. Vybavena unikátním systémem upínání na pistolí CLICK&FIX. Bez obsahu CFC (nepoškozuje ozónovou vrstvu).

Technická data:

Báze	polyuretan
Konzistence	tixotropní, stabilní pěnová hmota
Systém vytvrzování	vlhkostní
Tvorba slupky (20°C/65% r.v.)	cca 8 min.
Rychlost schnutí (20°C/65% r.v.)	povrch nelepí po 20-25 min
Rychlost vytvrzování (20°C/65% r.v.)	3 cm za cca 1 hod
Vydatnost	1000 ml = cca 35-40 litrů pěny
Smrštění	žádné
Postexpanze	žádná
Struktura pěny	70-80% uzavřených buněk
Specifická hmotnost	25 kg/m ³ (po vytvrzení)
Teplotní odolnost	-40°C až +90°C (po vytvrzení)
Barva	nažloutle bílá
Třída hořlavosti (DIN 4102)	B3
Pevnost ve střihu (DIN 53427)	17 N/cm ²
Pevnost v tlaku (DIN 53421)	3 N/cm ²
Pevnost v ohybu (DIN 53423)	7 N/cm ²
Absorpce vody (DIN 53429)	1 % obj.



Charakteristika:

- vynikající přilnavost na většinu materiálů (kromě teflonu, PE, PP)
- vynikající tepelné a akusticky-izolační vlastnosti
- vynikající montážní a vyplňovací kapacita
- vynikající stabilita (nesmršťuje se, nehrozí pozdější rozpínání)
- velmi přesná aplikace pomocí pistolového systému
- velmi nízká rozpínavost pěny po aplikaci

Příklady použití:

- montáž rámu oken a dveří, včetně deformačně choulolistivých
- vyplňování dutin
- tmelení a vyplňování otvorů v konstrukci střech
- tvorba zvukově izolační vrstvy
- spojování izolačních materiálů a vyplňování otvorů v konstrukci střech
- zlepšování tepelné izolačních vlastností chladicích systémů
- nanášení zvukově izolační vrstvy na motory

Balení: aerosolové plechovky 750ml

Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném obalu při teplotách +5°C až +25°C.

Skladujte ve svislé poloze, ventilem vzhůru.

Podklady: všechny materiály kromě PE, PP a teflonu.

Stav povrchu: čistý, bez mastnot a prachu

Příprava: navlhčení podkladu zlepšuje přilnavost, lehké vlhčení povrchu pěny zlepšuje vytvrzování a strukturu pěny.

Pracovní postup:

Před aplikací aerosolovou plechovku dokonale protřepejte - nejméně 30x. Podklad před aplikací navlhčete vodou, nejlépe rozprašovačem. Spáry a mezery vypěňte z 65%, s ohledem na následnou expanzi pěny. Obsah plechovky aplikujte ventilem dolů. Během aplikace pěny občas opakovaně protřepávejte. Pěnu nanášejte zdola směrem vzhůru. Vyplňovaný prostor by na jednu vrstvu čerstvé pěny neměl být silnější než 50 až 100mm kvůli dokonalému vytvrzení. Jednotlivé vrstvy nanášené pěny vždy znovu navlhčete rozprašovačem.

Čištění: Před vytvrzením lze pěnu odstranit **SOUDAL Čističem PU pěny** nebo acetonem. Po vytvrzení mechanicky a **SOUDAL Odstraňovačem vytvrzené pěny**.

Pracovní teplota:

+5°C až +35°C (doporučení: +20°C až +25°C). V chladném období doporučujeme před použitím pěny vytemperovat alespoň na 15°C (temperaturi doporučujeme ve vlažné vodě. V žádném případě v blízkosti žhavých zdrojů!).

Na opravy: používejte stejný typ pěny

Bezpečnost a hygiena:

- dodržujte běžné zásady hygieny práce
- použijte ochranné rukavice a brýle
- vytvrzenou pěnu neodstraňujte opalováním, pouze mechanicky

Další informace viz Bezpečnostní list výrobku a informace uvedené na etiketě výrobku.

Poznámka:

Vytvrzená PU pěna musí být chráněna před působením UV záření nátěrem nebo přetmelena (akryl, silikon, polyuretan, MS polymer).