

Charakteristika	dekorativní stěrková směs barevných kamínků pro aplikace v exteriérech i interiérech
Použití	<p>Omítka je určena na přestěrkované zateplovací systémy a podklady, příp. i na vyhlazené štukové omítky. U soklových ploch, zvláště tam, kde dosahuje sokl až na zem, se doporučuje jako podklad vodotěsná cementová omítka. Při nedostatečně izolovaných podkladech a při vztlínající vlhkosti se použití MOZAIKOVÉ OMÍTKY nedoporučuje. Nenosné organické vrstvy je nutno beze zbytku odstranit. Nenosné minerální vrstvy je nutno odstranit mechanicky. Klihové barvy důkladně omýt. Staré intaktní olejové a syntetické nátěry naleptat a očistit. MOZAIKOVÁ OMÍTKA se nepoužívá na tepelně izolační a sanační omítky, ani na vodorovné plochy vystavené povětrnostním vlivům.</p>
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none">- mechanicky odolná- odolná povětrnostním vlivům- výborná přilnavost k podkladu- vodoodpudivá, hydrofóbní- jednoduchá údržba- možnost namíchání vlastních vzorů
Vzhled a barevnost	Vyrábí se ve 3 zrnitostech (0,8-1,2mm, 1,6mm a 1,8-2,0mm) v barevných odstínech nejen dle vzorkovníku Mosaic line fy Kessl s.r.o., ale i dle požadavků zákazníka
Aplikace	<p>Rovný, hladký, čistý, suchý, soudržný a dostatečně vyzrálý podklad se zpenetruje základním nátěrem FAPENA omítka fy Kessl s.r.o. Po jeho dokonalém zaschnutí se MOZAIKOVÁ OMÍTKA důkladně promíchá pomalu běžným rotačním míchadlem. Poté se MOZAIKOVÁ OMÍTKA natahuje nerezovým hladítkem ve vrstvě odpovídající asi 1,5 násobku zrnitosti. Vyhlazení se provádí nerezovým hladítkem po nanesení omítky před jejím zaschnutím. Nanáší se "mokrý do mokrého".</p> <p>Omítku je nutné aplikovat na místech chráněných před přímým sluncem, silným větrem a deštěm. Doporučená teplota podkladu a okolí pro aplikaci je od +10°C do +25°C. Při podmínkách prodlužujících zasychání (nízká teplota, vysoká relativní vlhkost vzduchu apod.) je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím s možností poškození deštěm i po více než 12-ti hodinách, příp. dnech.</p>
Ředění	neředí se, připravena k aplikaci Nářadí lze umýt vodou.
Spotřeba	zrnitost 0,8-1,2mm: cca 3,5kg/m ² zrnitost cca 1,6mm: cca 4,2kg/m ² zrnitost 1,8-2,0mm: cca 5,0 kg/m ²
Balení	v recyklovatelných plast.obalech o obsahu 5kg a 20 kg
Skladovatelnost	V rozmezí teplot +5 °C až +30 °C, nesmí zmraznout
Doba zpracovatelnosti	12 měsíců v původním uzavřeném obalu

ES Prohlášení o shodě dle §13 zák. č.22/1997 a nařízení vlády č.190/2002 Sb.v platném znění

Výrobní středisko Otovice
V Březinkách 185
362 32 Otovice
tel.: 353 449 767
fax: 353 564 027

www.kessler.cz
E-mail: otovice@kessler.cz