

Profi mozaiková omítka

(Profi Buntsteinputz)

Technický list

Spotřeba:	dle zrnitosti:
	1,2 mm 3,0 – 3,5 kg/m ²
	1,8 mm 5,0 – 6,0 kg/m ²
Zrnitost:	1,2 mm a 1,8 mm
Složení:	mozaiková omítka na akrylátové bázi s křemenným pískem a přísadami, obsahuje přísady proti růstu bakterií a plísní
Faktor difúzního odporu μ :	cca 150

Výrobek



Zpracování

Příprava podkladu:

Podklad musí být pevný, čistý, suchý, dostatečně soudržný. Okolní plochy, na které se materiál nebude nanášet je potřeba dobře zakrýt. Podklad nutno nejprve celoplošně natřít neředěnou, sytou penetrací Profi Putzgrund probarvenou dle příslušného odstínu mozaikové omítky.

Míchání:

Kamínkovou mozaiku je nutno před aplikací důkladně promíchat pomocí vhodného pomaloběžného míchadla. Neředit.

Zpracování:

Nanášet pomocí nerezové stěrky, stáhnout na 1,5 násobek tloušťky zrna a ještě v mokrému stavu zahladit plastovým hladítkem jedním směrem. Nezpracovávat při silném větru, horkém počasí nebo dešti.

Teplota při zpracování:

Nezpracovávat při teplotě nižší jak +7 °C (okolní vzduch /materiál /podklad). Pozor na nebezpečí pozdějšího zmrznutí. K zabránění působení deště během fáze schnutí je zapotřebí povrch zakrýt plachtou.

Doba schnutí:

Při +20 °C a 65% vlhkosti vzduchu schne do 24 hodin. Povrch je celkově suchý a zatížitelný po 2 až 3 dnech. Při nižších teplotách a vyšší vlhkosti vzduchu se doba schnutí prodlužuje.

Záruka kvality:

Produkt podléhá přísné kontrole ve vlastní podnikové laboratoři i ve státní autorizované zkušebně.

Za účelem zaručení shody barevného odstínu je nutné zpracovávat materiál dodaný z jedné výrobní šarže. V případě nutnosti zpracování materiálu z různých výrobních šarží je zapotřebí jejich vzájemné promíchání. Dále se doporučuje před aplikací shodu barevného odstínu ověřit na zkušební ploše. Při nedodržení výše uvedeného nelze reklamace vyplývající z případné neshody barevného odstínu akceptovat.

Poznámka:

Vzhledem k faktu, že plnivo je přírodní granulát může během času mírně měnit odstín a jinak ovlivnit vzhled povrchu. Tmavé odstíny nejsou vhodné na stěny situované na jih. Výrobce nemůže proto převzít záruku za případné barevné rozdíly.

Vlastnosti

Vysoce elastická, odolná proti poškrábání, nárazům, povětrnosti, vodě a zašpinění, stálobarevná, šetrná k životnímu prostředí, bez tekavých látek.

Použití

Pro dekorální úpravu povrchů ve vnitřním i venkovním prostoru, pro úpravu soklů fasád, sloupů a podobně. Není vhodná pro objekty a podklady s nadměrnou či stálou vlhkostí (vzlínající vlhkost ve zdivu, dlouhodobá expozice sněhem, vodorovné plochy).

Bezpečnost práce

Používat osobní ochranné prostředky. Při zasažení kůže a očí důkladně omytí vodou. Nesmí být likvidován společně s domovním odpadem, ale ve sběrném místě zvláštních odpadů, nesmí uniknout do kanalizace.

Balení a skladování

25 kg - kbelík
600 kg - paleta (24 kbelíků)
Skladovatelnost na suchém a stinném místě v rozmezí teplot +5°C až +28°C (nesmí zmrznout!) v originálním balení 12 měsíců od data výroby.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c, 619 00 Brno

tel.: +420 543 213 303, fax: +420 543 213 948, info@profibaustoffe.cz

Datum aktualizace 2.6.2015. Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny.

Platnost údajů ověřujte s aktuálními technickými listy výrobce na www.profibaustoffe.cz.

