

Charakteristika

Antimap je koncentrovaný kyselý čistící prostředek na stavební povrchy. Rychle a účinně odstraňuje odolné skvrny od cementu a vápna, výkvěty minerálních solí (sanitr), vápenné usazeniny, zažranou špínu a mastnotu.

Vlastnosti

- šetrný k většině stavebních podkladů
- oživuje vzhled, rozpouští uhličitany a cement

Hlavní oblasti použití

- odstraňování nečistot z betonu, přírodního a umělého kamene, pálených cihel, střešní krytiny, keramických obkladů a dlažeb, kameniny apod.
- čištění kovového lešení a nářadí, plastových forem aj. od zbytků zaschlého betonu či malty
- ošetřování sanitární keramiky, vodovodních baterií a dalších ploch náchylných k zanášení rží a usazeninami vodního kamene
- nevhodný na leštěné vápence a mramory

Příprava podkladu

Savé podklady se nejdříve důkladně navlhčí vodou do nasycení, přebytečná voda se odstraní. Vyvarujeme se tím prostoupení prostředku hlouběji do struktury ošetřovaného podkladu. Před použitím na jiné než cementové materiály je vždy nejdříve třeba odzkoušet, zda Antimap při dané koncentraci nepoškozuje podklad. V případě známky napadení kyselinou se místo omyje vodou a vyzkouší se slabší roztok.

Aplikace

Připravený roztok se nanáší štětcem nebo houbou a nechá působit, dokud se rozpouštějí skvrny. Následně se podklad mechanicky očistí houbou, kartáčem, textilem apod. Po aplikaci se povrch důkladně opláchně čistou vodou nebo setře mokrou houbou, aby se odstranily všechny zbytky čistícího prostředku a v něm rozpouštěné nečistoty. Povrch nesmí zaschnout před jeho opláchnutím. V případě potřeby nanášejte i opakovaně, dokud nejsou odstraněny všechny skvrny. Teplota při aplikaci +5 °C až +30 °C. Poznámka: Na porézní podklady se nanáší celoplošně, aby zůstaly beze skvrn. Pro zamezení opakovaného vzniku výkvětů je nutné ošetřit porézní podklady ochranným impregnačním nátěrem Fobizol nebo Fobizol EX. V případě vzliňající vlhkosti je třeba provést vodorovnou hydroizolaci. Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití.

Ředění

Používá se neředěný nebo se ředí vodou v poměru až 1 : 10 v závislosti na druhu materiálu a znečištění.

Spotřeba

Cca 0,1 l/m² neředěného prostředku.

Zdraví a bezpečnost

Při práci se vyhněte styku s pokožkou nebo očima a používejte osobní ochranné pomůcky. Podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Skladování a záruční doba

Skladujte v originálním uzavřeném obalu při teplotě +5 °C až +35 °C. Chraňte před vysokými teplotami, přímým slunečním zářením a mrazem. Při správném skladování je záruční doba 24 měsíců od data výroby.

Technická pomoc

Pro podrobnější informace kontaktujte našeho obchodního zástupce v regionu.

Výše uvedené údaje jsou výsledkem technického vývoje a praktických zkušeností výrobce. Tento technický list pozbývá platnosti vydáním nového technického listu. Správné použití tohoto výrobku závisí na dodržení technologického postupu. Nedodržení tohoto postupu nenese výrobce odpovědnost za škody tímto vzniklé.