

HAG-AS

Základní nátěr na omezení nasákavosti podkladů.

Penetrační nátěr na bázi organických pojiv, k omezení nasákavosti podkladů se silnou i slabou nasákavostí, jako např. z porobetonu, lehčeného zdiva, omítek všech typů vč. sádrových, povrchů litých podlah, potěrů aj. Pro venkovní i vnitřní použití.

Artikl:

82943

82942

82944



TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiálová báze:	kopolymer akrylátu
Doba schnutí:	při + 20°C a 60% vlhkosti vzduchu cca 3 hodiny (otěruodolný)
Teplota při zpracování:	nad + 5°C až + 30°C
Barva:	bílá

VLASTNOSTI

Materiál je připraven k okamžitému použití.
Vysoká přilnavost k silně savým podkladům.
Použití na sádrokartonové podklady, porobeton, sádrové, cementové i vápenocementové omítky, lité podlahy atd.
Úprava podkladu před aplikací tenkých vrstev šlechtěných omítek.
Pro vnitřní i vnější použití.
Ředitelný čistou vodou 1:2-3 (viz spotřeba).
Nevhodný na vlhké podklady.
Neslouží ke zpevnění omítek.

SLOŽENÍ

Akrylátové kopolymery.
Neobsahuje rozpouštědla.

ZPRACOVÁNÍ

Výrobek HAG AS je připraven k okamžitému použití. Pouze ho dobře zamíchejte a nanášejte neředěný.
Základní nátěr nanášejte na podklad válečkem nebo štětcem.
Nátěr provádějte v rovnoměrné vrstvě po celé ploše.
Asi po cca 3 hodinách, v závislosti na okolních podmínkách, je HAG AS vyschnutý a odolný vůči otěru. Nanášení následné vrstvy omítky může proběhnout nejdříve po 12 hodinách (při 20°C).

Přechodový můstek nemíchejte s jinými produkty, kromě ředění s čistou vodou. Přidávání jakýchkoliv dalších přísad je nepřípustné.

Při zpracování nesmí teplota vzduchu, podkladu nebo zpracovávaných materiálů klesnout pod + 5°C a nebo být vyšší jak + 30°C.

Nanesenou vrstvu HAG AS je potřeba chránit před rychlým vyschnutím, nepříznivými klimatickými podmínkami, vysokými nebo nízkými teplotami, před působením vlhkosti (deště, mlhy, apod.), větru, mrazu a přímého slunečního záření.

Použité nářadí po ukončení prací ihned umyjte čistou vodou.

PODKLAD

Podklad musí být suchý, čistý, zbavený prachu a nečistot, odbedňovacích olejů, vosků a silných mastnot. Všechny podklady musí být pevné, nosné, bez deformací a trhlin. Podklad nesmí být vlhký.

Okolní plochy, které nemají být kontaktním můstkem opatřeny, je potřeba před znečištěním chránit důkladným zakrytím.

SPOTŘEBA

Spotřeba je v závislosti na savosti a struktuře povrchu podkladu. Spotřeba je rovněž ovlivněna mírou zředění.

Doporučené ředění je 1:2 až 1:3 (na 1 objemový díl HAG AS přidat 2-3 díly čisté vody).

Na silně savé podklady, jako např. porobeton neředit. Orientační spotřeba v neředěném stavu na porobeton je cca 0,1 - 0,15 kg/m².

Pro ověření spotřeby je nejvhodnější provedení vlastní zkoušky předem, na malé ploše podkladu.

SKLADOVÁNÍ A BALENÍ

Skladovat v originálním, uzavřeném balení v chladu, bez mrazu. Balení 1kg, 5kg nebo 15kg plastový kbelík.

Skladovatelnost 12 měsíců od data výroby. Nespotřebovaný materiál (neředěný) skladujte v originálních dobře uzavřených obalech.

OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Zamezte přímému styku s očima. Při potřísnění pokožky umyjte postižené místo dostatečným množstvím vody. Při potížích vyhledejte lékařské ošetření. Lékaři předložte k nahlédnutí technický a bezpečnostní list.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Další informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

POZNÁMKA

Uvedené informace vyplývají ze zkušeností získaných zkouškami a praktickým používáním daného výrobku. Technické údaje jsou uvedeny při stanovených podmínkách (teplota 20°C, relativní vlhkost vzduchu 60%). Na jejich odchylku na stavbě je potřeba brát ohled z důvodu ovlivňování vlastností a časových údajů. Doporučení a specifikace **nezahrnují** všechny možné varianty, situace a podmínky, které mohou na místě použití materiálu vzniknout. Proto doporučujeme v případě významných odchylek tyto faktory zohlednit při zpracování materiálu a před aplikací materiálu provedení vlastní zkoušky, nebo si vyžádat naši technicko poradenskou pomoc.

Výrobce si vyhrazuje právo na změny plynoucí z dalšího technického vývoje výrobku a technologií.

Vydáním nového technického listu pozbývají předchozí vydání technických listů platnosti.

Technický list vydal:

quick – mix k.s.

Vinohradská 82

618 00 Brno

Tel.: 515 500 819

Fax: 548 216 657

www.quick-mix.cz

Info@quick-mix.cz