

## Zementputz 620



**HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice, IČ: 14706776**

**(13)**

**183704**

**EN 998-1: 2010**

Obyčejná malta pro vnitřní/ vnější omítku - GP

Jedno i vícevrstvá jádrová nebo vrchní vápenocementová omítka pro omítání všech druhů stavebních materiálů. Doporučená zejména na podezdívky a plochy zatěžované zvýšenou vlhkostí; vhodná pro povrchovou úpravu filcováním.

Reakce na oheň	Třída A1
Doba zavadnutí: tahová přídržnost po 20 min.	W 0
Propustnost vodních par	$\mu \leq 20$
Přídržnost	$\geq 0,6 \text{ N/mm}^2$
Tepelná vodivost (tabulková hodnota)	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,52 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pro P=50%, $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,57 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pro P=90% (Tabulková hodnota)
Trvanlivost ( zmrazování / rozmrazování )	min. 10 cyklů
Uvolňování nebezpečných látek	NPD
Pevnost v tlaku	CS III