

## ! Nejdůležitější vlastnosti

- na savé i nesavé podklady
- ideální hladký povrch
- vysoká bělost
- velmi dobrá zpracovatelnost
- možnost překrytí drobných nepohyblivých trhlin

## EXTRA stěrková omítka



název	spotřeba	číslo výrobku
stěrková omítka EXTRA		M742
pro vrstvu 1 mm	cca 1 kg/m <sup>2</sup>	

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle druhu podkladu a způsobu zpracování.

### barva

Nažloutle bílá.

### barevné odstíny

Po vyschnutí barva bílá.

### balení

Ve 2 kg a 25 kg papírových obalech.

### skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

### ► bezpečnost práce

Před započítím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

### ► likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

**Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí!**



### podkladní nátěr

Povrch se před nanášením stěrkové omítky **nepenetruje**. Nanáší se na suchý připravený podklad.



### ředění

Stěrková omítka se rozmíchá v poměru 0,2–0,25 litru vody na 1 kg suché hmoty.



### použití nářadí

Nerezové hladítko, nerezová špachtle, brusné hladítko.



### čištění

Nářadí, nádoby a nástroje je nutné před zaschnutím očistit vodou. Všechny výplně otvorů (včetně rámtů), parapety a ostatní konstrukce na fasádě je třeba důsledně chránit před usínáním.

### definice výrobku

Suchá, vysrápková, velmi jemná omítka, obohacená disperzními přísadami.

### použití

Stěrková omítka slouží k vyrovnání a vyhlazení nerovností a k uzavření nepohyblivých trhlinek a puklin. Speciální použití špachtlovací omítky EXTRA spočívá v přípravě podkladů pro renovace a nátěry Weber. Velmi vhodná pro renovaci štukatur jako modelová hmota.

### složení

Důležitými složkami výrobku jsou jemně mleté plnivo, bílý cement, zušlechťující disperzní přísady.

### podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu musí být v rozmezí +5 °C až +25 °C. Při provádění je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti.

### všeobecné požadavky pro podklad

Suchý, vyztáhlý, bez tvarových změn, dostatečně únosný, zbavený všech nečistot jako prachu, oleje, mastnoty, které mohou způsobit oddělení vrstvy hmoty, volné části podkladu se musí odstranit. Stěrková omítka je vhodná pro každý pevný, savý i nesavý podklad a to pro venkovní i vnitřní plochy. Při přípravě pod silikátové a silikonové nátěry se doporučuje kompletní přestěrkování. Je možno jí vyspravit i podklady s drobnými nepohyblivými trhlinami.

### aplikace

Stěrková omítka EXTRA se rozmíchá s čistou vodou v poměru cca 5,5 l/25 kg pytel (0,4 – 0,5 l/2 kg pytel) do stavu stěrkové hmoty. Nanášení se provádí na zcela suchý podklad bez předešlého navlhčení pomocí špachtle nebo nerezového hladítka. Styčné plochy a nerovnosti omítky se obrousí karborundovým brusem nebo brusným papírem. Stěrková omítka je po vyschnutí bílá. Poměr vody se může zásadně měnit dle povětrnostních podmínek!

### upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

**Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné.** Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.



QR-kód odkazuje na produktovou stránku výrobku na našem webu

