



Asfaltové pásy podle ČSN EN 13707 a ČSN EN 13969 a ČSN EN 13970

Umělohmotné fólie FPO dle ČSN EN 13956 a ČSN EN 13967

Umělohmotné fólie dle ČSN EN 13956

Technický popis:

Krycí hmota	-
Impregnační hmota	Impregnační asfalt
Vložka	Hadrová vložka
Podélné přesahy	-
Horní povrch	-
Spodní povrch	-

Použití:

Použití	Asfaltový pás na hadrové lepenice impregnované asfaltem bez krycí asfaltové vrstvy a bez povrchových úprav. Je určený jako dočasná ochrana proti vlhkosti a jako separační vrstva v různých systémech ve stavebnictví.
Způsob pokládky	Volná pokládka nebo lepení do horkého asfaltu.

Rozměrové charakteristiky:

Plošná hmotnost (kg/m ²)	0,65 ± 0,05
Šířka podélného okraje (mm)	-
Délka a šířka role (m)	20 x 1

Balení:

Počet rolí na paletě kamionu	40
------------------------------	----

Výrobce:

Icopal S.A. ul. Łaska 169/197 98-220 Zduńska Wola Polsko

Doplňující informace:	
Hodnoty	Jsou-li uvedeny 2 hodnoty pro dané vlastnosti, první hodnota je pro podélný směr a druhá hodnota je pro příčný směr.
Tolerance	Průměrné hodnoty jsou odvozeny od standardních. Uvedené průměrné hodnoty jsou v souladu s normami UEAtc. Jmenovité hodnoty tolerance jsou v souladu s normami UEAtc. Mohou vzniknout malé odchylky, hodnoty jsou založeny na průměrných hodnotách získaných z několika výrobních závodů.
Modifikace	Naše společnost si vyhrazuje právo na změnu složení výrobku jako důsledek technologických experimentů a vylepšení. Tento technický list nahrazuje dřívější vydání, pro získání up-date technického listu kontaktujte prosím naše technické oddělení.
Nebezpečné klasifikace	Není klasifikován jako nebezpečný podle mezinárodní regulace (ADR, RID, IATA, et RTMDR).
Skladování	Tento produkt je zabalen v rolích a uložen svisle na paletě. Skladovat se svislé poloze pod přístřeškem, daleko od zdrojů tepla.

Vlastnosti dle ČSN EN 13969:			
Vlastnosti dle ČSN EN 13969	Zkušební postup	Jednotka	Výsledek
Délka	ČSN EN 1848-1	m	≥ 20
Šířka	ČSN EN 1848-1	mm	≥ 1000
Přímost	ČSN EN 1848-1	mm/10m	≤ 20 splněno
Plošná hmotnost	ČSN EN 1849-1	kg/m ²	0,65 ± 0,05
Maximální tahová síla (podélná x příčná)	ČSN EN 12311-1	N/50mm	500 ± 50 300 ± 50
Protážení (podélné x příčné)	ČSN EN 12311-1	%	4 ± 2 4 ± 2
Ohebnost za nízkých teplot	ČSN EN 1109	°C	≤ 0
Pevnost spoje (podélná x příčná)	ČSN EN 13317-1	N/50mm	200 ± 50 300 ± 50
Reakce na oheň	ČSN EN 13501-1	-	F

CE Certifikát:

Certifikace podnikové výrobní kontroly dle ČSN 13969: 1434-CPD-0057

Zpracování odpadu:

Zbytky nezpracovaných rolí a pásy po skončení životnosti je nutno předat oprávněné osobě k likvidaci odpadu dle zákona č. 185/2001 Sb. Jedná se o odpad č. 170302 – Asfaltové směsi neuvedené pod č. 170301.

Icopal Vedag CZ s.r.o.

Dopraváků 749/3, 184 00 Praha 8 – Dolní Chabry
<http://www.icopal.cz>, email: czinfo@icopal.cz

