CE
06
1023
1023-CPR-0564 F

Jedinečný identifikační kód výrobku: 1365

R 20 (V13)

LEHKÉ PÁSY

Účel použití	EN 13707:2004+A2:2009 Střešní – podkladní vrstva a mezivrstva 2+	Separační asfaltový pás, nebo provizorní krytina na dřevěném bednění.
	EN 13859-1:2010 - skládané střešní krytiny 3	Pojistný a vyrovnávací pás pod skládané krytiny, případně mezilehlý nenatavitelný pás.
Popis výrobku	Povrchová úprava vrchní Nosná vložka pásu Typ krycího asfaltu Povrchová úprava spodní	Minerální jemnozrnný posyp Skleněná rohož V – 60 g/m² Oxidovaný, oboustranný Minerální jemnozrnný posyp
Teplota zpracování	Od +5 °C	
Způsob použití	Typ R se volně pokládá a následně přibijí lepenkovými hřebíky. Pás je obvykle kotvený i přes latě. Podélné a příčné spoje doporučujeme provádět s přesahy alespoň 10 cm. Během aplikace používejte pracovní ochranné pomůcky.	
Doprava a skladování	Role se ukládají v dopravních prostředcích zásadně na paletách v originálním balení. Musí být dopravovány a skladovány v jedné vrstvě ve vertikální poloze (s osou kolmo k podlaze). I po vyjmutí role z paletové jednotky musí být role skladována vždy ve vertikální poloze. Výrobek musí být při skladování chráněn proti mechanickému poškození, přímému slunečnímu záření a jiným zdrojům tepla.	
Balení	role 10 m x 1 m	paleta 800 x 1200 mm v počtu 24 ks

R 20 (V13)

Zkušební metoda	Charakteristika		Tolerance	Vlastnosti	Jednotky
EN 1850-1	Zjevné vady		-	Bez vad	-
EN 1848-1	Délka a šířka pásu		≥	10 x 1,0	m
EN 1848-1	Přímost		≤	20	mm/10m
EN 1849-1	Tloušťka		±0,2	2,0	mm
EN 12311-1	Tahová síla podélná/příčná		± 100	500 / 350	N/50 mm
EN 12311-1	Tažnost podélná/příčná		± 2	4 / 4	%
EN 12310-1	Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku) podélná/příčná		± 20	40 / 40	N
EN 1928	Vodotěsnost		≥	200	kPa
EN 1931	Propustnost vodních par μ		± 10%	45 000	μ
EN 1928	Odolnost proti pronikání vody		-	W1	-
EN 1109	Ohebnost za nízkých teplot		≤	0	°C
EN 1110	Odolnost proti stékání za vyšších teplot		≥	70	°C
EN 13501-1	Reakce na oheň		-	Třída E	-
EN 13501-5	Chování při vnějším požáru/systém		-	*)	-
EN 1107-1	Rozměrová stálost		≤	0,2	%
EN 1296 EN 1297	Umělé stárnutí	Propustnost vody	-	W1	-
		Max. tahová síla podélná/příčná	± 100	330 / 300	N/50 mm
		Tažnost podélná/příčná	± 1	2,7 / 2,7	N/50 mm
		Vodotěsnost	≥	200	kPa

EN 1847 základní Odolnost proti chemikáliím je uvedena v EN 13707, EN 13969
***) v závislosti na střešním systému**
Pásy neobsahují nebezpečné látky.

Ve Svobodě nad Úpou dne 1.8.2014 jménem výrobce Miroslav Kopečný prokurista, obchodní ředitel

V **obchodních a záručních podmínkách** jsou uvedeny další závazné údaje – doba záruky, podmínky pro skladování a dopravu, určení podmínek pro zpracování pásů, bezpečnostní podmínky pokládky, nakládání s obaly, ekologické náležitosti atd. Přísluší uživatelům při posuzování vhodnosti výrobku před jeho použitím se ujistit o platnosti aktuální verze technického listu.

KVK Parabit, a.s., Nádražní 450, CZ 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 27537749 , DIČ CZ27537749, OR - KS Hradec Králové oddíl B, vložka 2764
Výrobní závody Nádražní 450, CZ 542 24 **Svoboda nad Úpou**, tel. +420 499847511, fax +420 499847516
Zbuzany 307, CZ 516 01 **Rychnov nad Kněžnou**, tel. +420 499455901, fax +420 499455900

www.kvkparabit.com info@kvkparabit.com