

KVK PENETRACE hloubková 1150

1150



Použití	<ul style="list-style-type: none"> • sjednocení savosti podkladů, jejich hloubkovému zpevnění a zajištění lepší přilnavosti následně aplikovaných materiálů (betonové podlahy, zdivo, jádrové omítky atp.) • na vnitřní i vnější povrchy stěn
Vlastnosti produktu	<ul style="list-style-type: none"> • vyrovnává savost podkladu, zpevňuje podklad, zlepšuje přídržnost nátěrů k podkladu • neobsahuje rozpouštědlo, odolný proti alkáliím • vniká hluboko do podkladu, zachovává přitom difuzní vlastnost • nezmýdelní
Složení	<ul style="list-style-type: none"> • syntetické disperze, voda, aditiva a konzervační prostředky
Odstín	<ul style="list-style-type: none"> • vyrábí se neprobarvená a dále se netónuje
Příprava podkladu	<ul style="list-style-type: none"> • podklad musí být soudržný, suchý, a čistý, tj. bez nečistot a vrstev s účinkem separace (prach a sprašující částice, mastnoty, zbytky starých nátěrů, apod.) • mezi rizikové podklady patří podklady vlhké, trvale zavlhčené, biologicky napadené, podklady s obsahem vodou rozpustných solí
Aplikace	<ol style="list-style-type: none"> 1) Nanáší se štětcem nebo válečkem. 2) Nepoužívat na sádrové omítky a podobně hladké povrchy. 3) Dbát na stejnoměrné pokrytí penetrované plochy. 4) Nanášet na plochu, chráněnou před přímým osluněním, srážkovou vodou a silným větrem. 5) Zpracovávat při teplotách vzduchu i podkladu v rozmezí od +5 °C až +30 °C. 6) Při očekávaném dešti, mlze nebo mrazu nezpracovávat.
Ředění	<ul style="list-style-type: none"> • neředit
Spotřeba (orientační)	<ul style="list-style-type: none"> • dle nasákavosti podkladu 6 - 10 m²/l na 1 nátěr (tj. 0,10 - 0,16 l/m²) • přesná spotřeba se zjistí zkušebním nátěrem přímo na objektu
Upozornění	<ul style="list-style-type: none"> • dodatečné přidávání jiných přísad je zakázáno • přepravovat pouze při teplotách od +5 °C do +30 °C • výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití • údaje uvedené v tomto listu odpovídají současnému stavu našich znalostí, tento list nemůže obsahovat všeobecná pravidla stavební techniky, platné normy a pravidla pro zpracování, tato pravidla a normy musí dodržovat dodavatel stavebních prací spolu s odpovídajícími předpisy pro zpracování
Čištění nástrojů	<ul style="list-style-type: none"> • nástroje ihned po aplikaci omýt vodou a při pracovních přestávkách chránit proti zaschnutí



Zdraví a bezpečnost

- výrobek není nebezpečná chemická látka ve smyslu Nařízení ES 1907/2006 (REACH)
- obsah těkavých organických látek (VOC):
limitní hodnota obsahu VOC (kategorie A, subkategorie h): 30 g/l
maximální obsah VOC ve stavu k použití: 0 g/l.
- může mít dráždivé účinky na oči, méně na pokožku, nelze vyloučit vznik alergie
- při práci nejezte, nekuřte a používejte odpovídající oděv a ochranné pomůcky
- uschovávejte mimo dosah dětí
- zamezte styku s očima
- používejte vhodný ochranný oděv, obličejový štít a ochranné rukavice
- při náhodném požití vypláchněte ústa vodou a vypijte asi 0,5 l vody, nevyvolávejte zvracení, vyhledejte lékařskou pomoc
- při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut vodou, vyhledejte lékařskou pomoc
- při zasažení kůže sejměte kontaminovaný oděv a kůži omyjte vodou a mýdlem
- po práci je nutné umýt pokožku vodou a ošetřit vhodným ochranným krémem

Likvidace obalů

- za obaly našich výrobků byl uhrazen, pod identifikačním číslem EK-F-06020081, servisní poplatek firmě EKO-KOM, a.s., za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu

Expedice a skladování

- expedice tohoto produktu probíhá:
v plastových kbelících po 10 l
- skladovat v krytých skladech v původních uzavřených obalech při teplotě v rozmezí +5 °C až +25 °C, **nesmí zmraznout**
- chraňte před přímým osluněním a účinkem zdrojů tepla v blízkosti skladovaného materiálu
- při dodržení uvedených podmínek je doba skladování 36 měsíců od data výroby vyznačeném na obalu

Zajištění kvality

- kvalita výrobků je trvale zajišťována podnikovou laboratoří
- výrobek je certifikován autorizovanou osobou
- ve výrobě je uplatňován certifikovaný systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001