

Charakteristika

Fobizol Ex je bezbarvý impregnační nátěr na porézní minerální podklady. Je určen k dlouhodobé ochraně dlažeb a zpevněných ploch z betonu a porézního kamene před povětrnostními a provozními vlivy a znečištěním v exteriéru. Hluboko proniká a utěsňuje a zpevňuje ošetřovaný podklad a pojí spárovací písek.

Vlastnosti

- zvyšuje trvanlivost a odolnost proti povětrnosti (voda, mráz, UV záření), rozmrazovacím posypovým solím a úkapům olejů a pohonných hmot
- oživuje povrch a zvýrazňuje přírodní kresbu a barvu podkladu (tzv. efekt mokré podlahy)
- zpomaluje usazování nečistot, omezuje tvorbu výkvětů, zamezuje růstu mechů, hub a plísní
- snižuje nasákavost a prašnost, čímž usnadňuje čištění
- zachovává paropropustnost podkladu
- brání vymývání písku ze spár dlažby a prorůstání plevelů
- dlouhodobě účinný

Hlavní oblasti použití

- betonová zámková a plošná dlažba
- betonové plochy a podlahy, chodníky a zpevněné plochy z přírodního a umělého kamene
- zídky, prvky zahradní architektury apod.

Příprava podkladu

Musí být čistý, suchý, zbavený nesoudržných částic a všech nečistot, které by omezovaly vsakování přípravku do podkladu. Mastnoty odstraňte přípravkem Antimap proti mastnotě. Výkvěty solí odstraňte přípravkem Antimap Čistič. Mechy, houby a plísně přípravkem Stopsan. Očištěná místa důkladně opláchněte vodou a nechte nejméně 2 dny důkladně proschnout. Pro dokonalý vzhled musí být plocha stejnoměrně suchá. Nové podklady na bázi cementu nechejte zrát nejméně 28 dnů. Všechny nové cementové výrobky je doporučeno očistit od zbytků separačních prostředků a ošetřit je přípravkem nejdříve po 3 měsících od položení. Tímto se předejde vzniku výkvětů solí pod Fobizolem EX, zejména pokud je podklad vlhký. Písek ve spárách musí být suchý, dobře zhutněný a mírně pod úrovní dlažby.

Aplikace

Obsah balení pečlivě promíchejte (!) a přelijte do vhodné nádoby. Na podklad se nanáší včetně spár štětcem, válečkem nebo stěrkou z pěnového neoprenu ve dvou vrstvách kolmo na sebe tak, aby se překryly i nepravidlosti povrchu a došlo k rovnoměrnému vsáknutí Fobizolu EX do podkladu. Nesmí se tvořit louže z přebytečného materiálu na povrchu, po zaschnutí vytvoří skvrny. Teplota podkladu i vzduchu při aplikaci min. +5 °C. Doba schnutí mezi nátěry je cca 3 až 4 h. Doba vytvrzení cca 5 h (vše při +20 °C). Chladné a vlhké počasí prodlužuje dobu schnutí.

Údržba

Plochy ošetřené tímto produktem lze čistit přípravkem Antimap proti mastnotě nebo Stopsan. Nepoužívejte čisticí prostředky na bázi kyselin, neboť odstraní či změní barvu produktu. Vyhněte se použití tlakového mytí.

Upozornění

Před použitím nejdříve přípravek vyzkoušejte na malém nenápadném místě, protože některé povrchy mohou lehce změnit barvu nebo ztmavnout. Neaplikujte na neporézní povrchy. Nepoužívejte tento produkt na již barvené/lakované povrchy nebo podklady dříve ošetřené hydrobobními prostředky. Zabraňte kontaktu s okolní vegetací, dekorativní malbou a plasty. Může být použit pouze pro účely stanovené v návodu k použití.

Čištění

Použité nádoby a nářadí je nutné ihned umýt lakovým benzínem.

Spotřeba

Celkem cca 0,25 až 0,4 l/m² při 2 nátěrech v závislosti na struktuře a savosti podkladu.

Zdraví a bezpečnost

Při práci se vyhněte styku s pokožkou nebo očima a používejte osobní ochranné pomůcky.

Podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Skladování a záruční doba

Skladujte v suchu v originálním uzavřeném obalu při teplotě +5 °C až +25 °C. Chraňte před přímým ohřevem a zdroji zapálení. Při správném skladování je záruční doba 24 měsíců od data výroby.

Balení

1 l a 5 l

Technická pomoc

Pro podrobnější informace kontaktujte našeho obchodního zástupce v regionu.

Výše uvedené údaje jsou výsledkem technického vývoje a praktických zkušeností výrobce. Tento technický list pozbývá platnosti vydáním nového technického listu. Správné použití tohoto výrobku závisí na dodržení technologického postupu. Nedodržení tohoto postupu nenese výrobce odpovědnost za škody tímto vzniklé.