

**Charakteristika**

Betplast je plastifikační a vodoredukující přísada do betonů, cementových potěrů a zálivek míchaných na stavbě. Zvyšuje jejich pevnost, kvalitu a trvanlivost, omezuje smršťování. V potěrech pro podlahové vytápění napomáhá lepšímu odvodu tepla a překonávání teplotních rozdílů. Umožňuje vyrábět betony a potěry vysoké pevnosti při relativně nízké dávce cementu. Neobsahuje chloridy, a proto nekoroduje ocelovou výztuž.

**Vlastnosti**

- zlepšuje zpracovatelnost, usnadňuje ukládání a hlazení čerstvé směsi
- umožňuje snížit množství vody ve směsi a omezit tak odměšování vody a vznik smršťovacích trhlin a zvýšit počáteční i konečné pevnosti

**Hlavní oblasti použití**

- příprava kvalitních betonů přímo na staveništi
- betonáž podlahového topení
- příprava cementových zálivek
- výroba transportbetonů, betonového zboží a prefabrikátů aj.

**Aplikace**

Betplast se do směsi přidává společně s částí záměsové vody nebo ihned po ní. Po dokonalém promíchání všech složek upravte konzistenci přídavkem vody.

Upozornění: Plastifikační účinek je třeba plně využít ke snížení dávky vody. Nesmí se dávkovat do suchého cementu! Nemíchejte s jinými přísadami. V případě potřeby tyto dávkujte odděleně po Betplastu.

**Dávkování**

0,25 l na 25 kg cementu.

**Zdraví a bezpečnost**

Dle platné legislativy přípravek není klasifikován jako nebezpečný. Může být použit pouze pro účely stanovené v návodu k použití. Při práci se vyhněte styku s pokožkou nebo očima a používejte osobní ochranné pracovní pomůcky.

**Skladování a záruční doba**

Skladujte v originálním uzavřeném obalu při teplotě +5 °C až +30 °C. Chraňte před extrémními teplotami a přímým slunečním zářením. V případě zmrznutí nechte rozmraznout a řádně promíchejte. Při správném skladování je záruční doba 24 měsíců od data výroby.

**Balení**

1 l, 5 l a 25 l

**Technická pomoc**

Pro podrobnější informace kontaktujte našeho obchodního zástupce v regionu.

*Výše uvedené údaje jsou výsledkem technického vývoje a praktických zkušeností výrobce. Tento technický list pozbývá platnosti vydáním nového technického listu. Správné použití tohoto výrobku závisí na dodržení technologického postupu. Nedodržení tohoto postupu nenese výrobce odpovědnost za škody tímto vzniklé.*