

MALPLAST[®]

maltový plastifikátor



prášková náhrada vápna



Balchem[®]

DRŽITEL CERTIFIKÁTU JAKOSTI
ISO 9001 / ISO 14001

BALCHEM, s.r.o.
Blanenská 355, 664 34 Kuřim
tel.: +420 541 231 054, fax: +420 541 231 055
e-mail: balchem@balchem.cz
www.balchem.cz

MALPLAST®

Charakteristika: Malplast je maltový plastifikátor v práškové formě, který lze použít jako plnohodnotnou náhradu vápna nebo jako přísadu do vápenocementových malt pro zlepšení vlastností a zpracovatelnosti.

Hlavní oblasti použití:

- jako plastifikátor do malt
- jako plnohodnotná náhrada vápna
- jako přísada prodlužující trvanlivost malt
- jako nemrznoucí přísada (max. do -2 °C)

Vlastnosti a výhody:

- dobrá zpracovatelnost a vazba
- minimalizuje solné mapy
- ekonomické (snižuje náklady)
- zvyšuje odolnost proti mrazu
- zabraňuje praskání

Technická charakteristika	Požadovaná	Stanovená	Jednotka	Hodnocení
Vodou rozpustné chloridy	< 0,10	0,002	%	vyhovuje
Pevnost v tlaku po 28 dnech	≥ 50	52	%	vyhovuje
Pevnost v tahu za ohybu	≥ 75	77	%	vyhovuje
Obsah vzduchu	≥ 2,50	7,9	%	vyhovuje

Dávkování:

Druh malty	Cement : Malplast : Písek
Zdící	1 : 1/2 : 3
Omítkové jádro	1 : 1 : 8
Omítka	1 : 1 : 8



Aplikace: Malplast se přidává přímo do míchačky, kde se nejdříve dostatečně rozmíchá s vodou. Po dokonalém napěnění přidáváme ostatní plnivo (písek, cement, popř. vápno). To znamená 20 g přípravku Malplast na 50 kg cementu. Předávkování není na závadu. Jedno balení 20 g sáček přípravku Malplast nahrazuje 2-3 pytle vápna.

Zdraví a bezpečnost: Dráždivý, dráždí oči. Chraňte oči a používejte ochranné rukavice. V případě kontaktu omývejte po dobu 15 minut. Výrobek není nebezpečnou látkou.

Skladování a záruční doba: Skladujte v uzavřených obalech v chladu a suchu po dobu max. 24 měsíců.

Balení: 100 a 250 ks (20 g sáčky) v plastovém kbelíku.

Technická pomoc: Pro podrobnější informace kontaktujte našeho obchodního zástupce v regionu.



Další produkty v této kategorii

Malplast Mix tekutý maltový plastifikátor
Betplast plastifikační přísada do betonu