BALCHEM, s.r.o.

MALPLAST®

Datum vydání: 1. července 2002
Datum revize:

TECHNICKÝ LIST

Charakteristika
Malplast je maltový plastifikátor v práškové formě, který lze použít jako plnohodnotnou náhradu vápna nebo jako přísadu do vápenocementových malt pro zlepšení vlastností a zpracovatelnosti.

Hlavní oblastí použití
- jako plastifikátor do malt
- jako plnohodnotná náhrada vápna
- jako přísada prodlužující trvanlivost malt
- jako nemrznoucí přísada (max. do – 2 ºC!)

Vlastnosti a výhody
- dobrá zpracovatelnost a vazby
- minimalizuje solné mapy
- ekonomické (snižuje náklady)
- zvyšuje odolnost proti mrazu
- zabraňuje praskání

Aplikace
Malplast se přidává přímo do míchačky, kde se nejdříve dostatečně rozmíchá s vodou. Po dokonaleném napěnění přidáváme ostatní plnivo (písek, vápno, cement).

Doporučené poměry dávkování
1 díl cementu = 50 kg
1 díl Malplastu = 20 g

Druh malty	Cement + Malplast + písek
Zdící	1 : 1/2 : 3
Omítkové jádro	1 : 1 : 8
Omítka	1 : 1 : 8

To znamená 20 g na 50 kg cementu. Předávkování není na závadu. Jedno balení 20 g sáček Malplastu nahrazuje 2 - 3 pytle vápna.

Zdraví a bezpečnost
Výrobek není klasifikován jako chemicky nebezpečná látka. Při práci užíváme osobní ochranné pomůcky. Při zasažení očí či kůže důkladně opláchneme, popř. vyhledáme lékařskou pomoc.

Skladování a záruční doba
Skladujte v uzavřených obalech v chladu a suchu max. 2 roky.

Balení
Malplast je balen ve vědrech o objemu 250 ks nebo 100 ks (20g sáčků).

Technická pomoc
Pro podrobnější informace kontaktujte našeho obchodního zástupce v regionu.

Výše uvedené údaje jsou výsledkem technického vývoje a praktických zkušeností výrobce. Tento technický list pozbývá platnosti vydáním nového technického listu. Správné použití tohoto výrobku závisí na dodržení technologického postupu. Nedodržením tohoto postupu nenese výrobce odpovědnost za škody tímto vzniklé.