

1. Charakteristika

Polyuretanový tmel „40“ je jednosložkový polyuretanový tmel, v průběhu vytvrzování bez zápachu. Tmel odolává UV záření, vodě, teplotám, ozonu, rozpouštědlům, zředěným chemikáliím, je přetíratelný po úplném vyschnutí.

2. Použití

Polyuretanový tmel „40“ je určen pro tmelení a lepení v kovoprůmyslu a stavebnictví, mezi porézními a neporézními materiály s požadavkem na následnou přetíratelnost. Střední modul zaručuje udržení pohybu spár. Tmel má výbornou adhezi k porézním podkladům bez použití primeru.

Aplikační postup: Podkladové plochy musí být suché, odmaštěné a odprášené. Ze dna hliníkové kartuše odstraňte krycí víčko a sušidlo, proražte otvor ve špičce kartuše, našroubujte aplikační špičku, vložte do výtlačné pistole a naneste do požadovaného prostoru. Nanesený tmel uhladte do 20min. stěrkou. Nevytvrzený tmel odstraňte pomocí rozpouštědla, vytvrzený pomocí Odstraňovač silikonu a pěny nebo mechanicky

3. Technické údaje

Vzhled	nestékavá pasta
Měrná hmotnost	1,30g/ml
Doba zpracování	20min
Vulkanizace	3mm/24hod
Modul MPa	0,40MPa
Pevnost MPa	1,40MPa
Tažnost	>450%
Tvrdost	40ShA
Pohyb ve spáře	25%
Smrštění	<2%
Aplikační teplota	+5 až +40°C
Tepelná odolnost	-30 až +80°C
Odolnost UV záření	dobrá doporučen nátěr

Teplota skladování	+5°C do +25°C
Doba skladování	uvedena na výrobku
Mastý podklad	ne
Sklo, smalt	ano
Vlhký podklad	ne
Savý podklad	ano
Nesavý podklad	ano
Hliník, ocel	ano
Olovo, měď	ne
Polykarbonát	ano
Ostatní plasty	ano
Dilatační spáry	ano

4. Barva

bílá, šedá, hnědá, černá

5. Balení

kartuše 310ml, karton 12ks

salám 600 ml šedá, karton 20 ks

6. Životnost a skladování

V originálních obalech při teplotě +5°C až +25°C po dobu 12 měsíců uvedeno na výrobku.



TĚSMAT CZ s.r.o.
Zašovská 71
757 01 Val. Meziříčí
Česká republika



+420 571 655 900
+420 571 655 901
obchod@tesmat.cz
www.bl6.eu

IČ: 26853655
DIČ: CZ26853655

