

Použití

Vodou ředitelná vysoce kvalitní probarvená akrylátová barva v módních odstínech pro zpříjemnění Vašich interiérů, která splňuje nejvyšší požadavky na vzhled a užité vlastnosti. Velkou výhodou je velmi snadná aplikace i pro naprosté laiky bez jakýchkoliv estetických vad. Nátěr je vysoce omyvatelný a je určen pro vnitřní prostředí s požadavky náročnými na hygienu – dětské pokoje, školy, školky, kuchyně, jídelny, nemocnice, hotely apod. Nátěr může přijít do náhodného styku s potravinami, není však pro tento účel určen. Jedná se o barvu určenou na vyzrálé omítky, betonové povrchy, aglomerované dřevěné materiály, sádrokarton a papírové povrchy.

Schválení

Výrobek splňuje požadavky zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Na výrobek bylo vydáno prohlášení o shodě. Výrobek není hořlavá kapalina ve smyslu ČSN 65 0201.

Složení

Směs nejkvalitnějších pigmentů a plniv dispergovaných ve vodné styren-akrylátové disperzi s přísadou aditiv.

Odstín

Vyrábí se 12 módních odstínů.

Parametry barvy

hustota	1600 kg/m ³
obsah netěkavých složek	min. 60 %,
vzhled	viskózní kapalina

Parametry nátěru

přidrženost	3,11 MPa
tloušťka ekvivalentní difúzní vzduchové vrstvy s _d	0,04 m
odolnost proti oděru za mokra (ČSN EN ISO 11998)	třída 2
bělost bílého odstínu (L*)	98

Příprava podkladu

Podklad očistit, nesoudržné, staré nátěry odstranit, na omítky nanášet až po jejich úplném vyzrání. **Staré nátěry malířských barev důkladně odstranit a omýt vodou!** Sádrokarton a nové omítky je nutno penetrovat pomocí penetrátoru PENECO. Případné nikotinové a jiné skvrny nejprve natřít izolační barvou ECOLOR Block Coat.

Aplikace

Barva je seřizena pro práci s válečkem. Barvu před použitím důkladně promíchejte. Nanáší se v jedné až dvou vrstvách, druhý nátěr se provádí po zaschnutí předchozí vrstvy. Při +20 °C a 65% relativní vlhkosti vzduchu je nátěr po 1 hodině přetíratelný. Aplikační rozmezí teplot pro nanášení je od +5 °C do +30 °C.

Způsob nanášení

Válečkem, štětcem, stříkáním

Vydatnost barvy

12-16 m²/kg v jedné vrstvě

Ředění

Barva je seřizena pro práci válečkem-v případě potřeby možno ředit max. 10 % penetrátoru PENECO nebo vody, popř. jejich směsí.

Údržba

Všechny pomůcky okamžitě po skončení práce omýt vodou.

Hygiena a bezpečnost práce: Při aplikaci stříkáním zajistit místní a celkové větrání, nevdechovat aerosoly. Zabránit kontaktu s očima a kůží, používat osobní ochranné prostředky (ochranné brýle, pracovní oděv, gumové rukavice). Při práci nejíst, nepít a nekouřit, dodržovat všeobecná bezpečnostní a hygienická opatření pro práci s chemikáliemi. Přípravek je nutno zabezpečit proti možné manipulaci nepoučenými osobami. V místech, kde se pracuje s tímto přípravkem, musí být dostupná voda (na výplach očí, omytí kůže).

První pomoc: Výrobek není klasifikován jako nebezpečný ve smyslu platné chemické legislativy, ale může vyvolat alergickou reakci. Při styku s kůží: Sejmout kontaminovaný oděv. Potřísněnou pokožku umýt vodou a mýdlem a ošetřit regeneračním krémem, např. Indulonou. Při zasažení očí: Pokud má postižený kontaktní čočky, odstranit je z očí, okamžitě vyplachovat proudem vody min. 10 minut při rozevřených víčkách. Zásadně nepoužívat žádné neutralizační roztoky. V případě přetrvávajících obtíží vyhledat lékařské ošetření. Pro uživatele je na vyžádání k dispozici bezpečnostní list.

Skladování

Skladovat lze v originálních dokonale uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, 24 měsíců od data výroby, při teplotě od +5 °C do +25 °C. VÝROBEK NESMÍ ZMRZNOUT.

Upozornění

Tento produkt není nutno považovat za nebezpečný odpad. Kód odpadu 08 01 12/15 01 02. Přepřevážet pouze při teplotách od +5 °C do +35 °C. Výrobce neručí za škody způsobené výrobkem při jeho nevhodném použití a aplikaci.

Balení

4 kg

Datum revize: 4. 5. 2015