



HASIT AJ 610 E.F.A. FUGA

Pružná universální spárovací malta 2 - 25mm

Oblast použití:	<p>HASIT 610 AJ E.F.A. FUGA je flexibilní, otěruvzdorná a vodu odpuzující spárovací hmota pro spárování všech savých a nesavých keramických obkladů, přírodních kamenných desek, a také na kritické podklady ve vnitřním i vnějším prostředí.</p> <p>Odpovídá CG 2 Ar W dle ČSN EN 13888.</p> <p>K vytváření nepropustného flexibilního vyspárování pórovinových, kameninových, kařincových, žulových, mramorových a betonových obkladů, obkladů z přírodního kamene a klinkerů ve vnějších a vnitřních prostorách (koupelny, sprchy, terasy, balkony atd.).</p> <p>Vhodné pro podklady zatěžované velkými teplotními změnami (vytápěné podlahy, sádkartonové desky, dřevotřískové desky). Pro šířku spár od 2 do 25 mm.</p> <p>HASIT AJ 610 E.F.A. Fuga je vhodná pro šířku spár od 2 - do 25mm.</p> <p>Čistota barvy závisí u všech cementových spárovacích malt na vlhkosti spodní konstrukce a podmínek prostředí. Rozdílné vlhkosti mohou vést k tvorbě fleků, které se vyrovnají s přibývajícím zatížením.</p>
Materiálové složení:	<ul style="list-style-type: none"> • Cement • Kvalitní drcený vápenec • Přísady pro zlepšení zpracovatelnosti • Minerální
Vlastnosti:	<ul style="list-style-type: none"> • Hladký vzhled • Mrazuvzdorný • Vodovzdorný • Vhodný i na podlahové vytápění • Optimalizace výkvětů
Zpracování:	
Podmínky zpracování:	<p>Během zpracování a schnutí nesmí teplota podkladu a okolí klesnout pod +5°C a překročit + 25°C. Do úplného vyschnutí chránit před mrazem, deštěm a rychlým vysušením.</p>
Podklad:	<p>Spáry po přilepení obkládaček rovnoměrně vyškrábat na tloušťku obkladu. Lepidlo na obklady musí být dobře vyschnuté a zatvrdnuté.</p>
Příprava podkladu:	<p>Spáry bezprostředně před spárováním dokonale vyčistit v případně vysoké savosti obkladu navlhčit vodou.</p>
Příprava materiálu:	<p>HASIT spárovací maltu smíchat v čisté nádobě s uvedeným množstvím vody pomocí míchadla do pastovité směsi bez hrudek. Po cca 5 minutách se směs ještě jednou důkladně promíchá. Ztuhlou maltu již neředit vodou, ani nerozmíchávat s čerstvým materiálem!</p>
Zpracování:	<p>Zamíchanou spárovací maltu diagonálně stáhnout pomocí gumové stěrky nebo gumového hladítka a lehkým tlakem vnést spárovací maltu do celého průřezu spáry tak, aby se spára zcela vyplnila. Přesvědčte se, že spárovací malta trvale nepoškozuje povrch obkladu.</p> <p>Nesmíchávat s jinými materiály.</p> <p>Po příslušném zatuhnutí spárovací malty obklad umýt vlhkou houbou nebo molitanovým hladítkem diagonálně k síti spár.</p> <p>Povlak vytvořený na povrchu obkladů po úplném zaschnutí spárovací hmoty odstraňte suchým hadrem nebo vlhkou houbou. V případě potřeby opakujte.</p> <p>Nespárovat při přímém slunečním záření.</p> <p>Čištění spár by mělo být prováděno diagonálně nebo kolmo na spáry aby se zabránilo vymývání a dosáhlo se čistého rastru spár.</p>
Důležité upozornění:	<p>Použití obvyklých chemických prostředků pro odstraňování zaschlého cementového závoje na obkladech je povoleno nejdříve po 8 dnech!</p> <p>Čistota barvy závisí u všech cementových spárovacích malt na vlhkosti spodní konstrukce a podmínek prostředí. Rozdílné vlhkosti mohou vést k tvorbě fleků, které se vyrovnají s přibývajícím zatížením.</p>
Jistota kvality:	<p>Kvalita je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří. Ve výrobě je uplatňován certifikovaný systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2000</p>








HASIT AJ 610 E.F.A. FUGA

Pružná universální spárovací malta 2 - 25mm

Balení:	V papírových pytlích
Skladování:	V suchu a chladnu na dřevěných rostech. Při skladování nutno chránit před působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 65 %). Minimální doba 12 měsíců dle nařízení 1907/2006/EG příloha XVII při 20°C , 65% relativní vlhkosti vzduchu.
Bezpečnostní pokyny:	Podrobné bezpečnostní informace naleznete v bezpečnostním listě. Před použitím je třeba tyto bezpečnostní listy pročíst. Obsahuje cement. Xi- dráždivý. Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vnímavých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít. Uchovávejte mimo dosah dětí ! Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Technická data:

Číslo výrobku	096429	096433	096432	096544	096427
Způsob balení					
Množství na balení	5 kg	5 kg	5 kg	5 kg	25 kg
Balení na paletě	200 Stk./Pal	200 Stk./Pal	200 Stk./Pal	200 Stk./Pal	48 Stk./Pal
Barva	bílá	šedá	manhattan	bahama	šedá
Spotřeba	0,4- 3,6 kg/m ²				
Spotřeba	<ul style="list-style-type: none"> • 0,4 - 0,6 kg/m² při 3 mm šířce spáry • 0,8 - 1,2 kg/m² při 5 mm šířce spáry • 3,5 - 4,0 kg/m² při 12 mm šířce spáry • 9,0 - 10,0 kg/m² při 25 mm šířce spáry 				
Poznámka ke spotřebě	Údaje o spotřebě jsou orientační a závisí na podkladu a technice zpracování.				
Spotřeba vody	cca 1,25 ltr.	cca 1,25 ltr.	cca 1,25 ltr.	cca 1,25 ltr.	cca 6,25 ltr.
Doba zpracovatelnosti (EN1015-9)	cca 2 h				

Všeobecné informace:	<p>Tento technický list nahrazuje všechny předchozí vydání.</p> <p>Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem s používáním.</p> <p>Údaje byly pečlivě a svědomitě sestaveny, ovšem bez záruky za správnost a úplnost a bez ručení za další rozhodnutí uživatele. Údaje samotné nezakládají žádný právní vztah nebo jiné vedlejší závazky. V zásadě nezbavují zákazníka možnosti, aby produkt samostatně zkontroloval ohledně jeho vhodnosti pro zamýšlený účel použití.</p> <p>Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je zaručena konstantní kvalita.</p> <p>V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.</p> <p>Náš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a zpracování, jakož i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů naleznete na naší domovské internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní pobočce.</p>
-----------------------------	--