

Handputz 690



HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice, IČ: 14706776

(13)

183701

EN 998-1: 2010

Obyčejná malta pro vnitřní/ vnější omítku - GP

Jedno i vícevrstvá jádrová vápenocementová omítka pro ruční omítání všech druhů stavebních materiálů ve vnějším i vnitřním prostředí.

Reakce na oheň	Třída A1
Absorpce vody	W 0
Propustnost vodních par	$\mu \leq 20$
Přidržnost	$\geq 0,3$ (N/mm ²)
Tepelná vodivost (tabulková hodnota)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,53$ W/(m · K) pro P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,57$ W/(m · K) pro P=90%
Trvanlivost (zmrazování / rozmrazování)	min. 10 cyklů
Uvolňování nebezpečných látek	NPD
Pevnost v tlaku	CS I - CS II