

Rychlá malta

Rychlá malta je vodovzdorný rychle tuhnoucí správkový tmel na bázi cementu. Je určen pro použití v interiéru i exteriéru. Nesmršťuje se. Rychlá malta tvrdne během 20 minut, dokonce i pod vodou.

Charakteristika:

- " vodovzdorná, rychle tuhnoucí
- " pro interiéry i exteriéry
- " bez objemových změn – nesmršťuje se
- " vytvrzení i pod vodou

Příklady použití:

- ✓ pro všechny druhy oprav v interiéru i exteriéru
- ✓ opravy prasklin, spojování trub, spárování hřebenáčů (břidlice, pálené tašky, beton i vláknito-cementové šablony)
- ✓ opravy balkonů, teras, podlah garáží, skladů, dílen, bazénů, nádrží, chodníků, schodů, spárování cihel

Technická data:

Báze:	cement s plnivy a přísadami
Konzistence:	sypká
Mísitelnost:	voda
pH:	po smíchání s vodou vysoce alkalické
Doba zpracování:	5 – 10 minut
Počátek tuhnutí:	10 minut
Konec tuhnutí:	20 minut
Aplikační teplota:	+5 °C ÷ +25 °C
Vydatnost:	1 kg / 0,6 l opravné směsi
Barva:	šedá
Skladování:	v původních obalech a suchých prostorách při +5 °C až +25 °C
Trvanlivost:	6 měsíců od data výroby

Podklad:

Podklad musí být pevný a soudržný, čistý, zbavený prachu, mastnoty a jiných nečistot. Jakýkoli podklad je nutné důkladně navlhčit čistou vodou. Je-li vyžadována vysoká přidrznou a při opravách podlah, chodníků a schodů v tloušťkách menších jak 12 mm se nanese spojovací můstek složený s S 2802 A a cementu v poměru 1:3 (objemově). Připravený tmel nutno nanášet na nezaschlý (lepkavý) nátěr.

Pracovní postup:

Oprava jemných prasklin, spojování trub, spárování střešní krytiny:
1 kg Rychlé malty se smíchá přibližně s ¼ litru vody.

Oprava větších prasklin (do 20 mm) jako jsou opravy podlah, chodníků a schodů, spárování cihel a podobné práce, které vyžadují značnou tloušťku materiálu:

Rychlá malta se smíchá s čistým hrubozrnným pískem v poměru 1:2 (objemově) a poté se přidá záměsová voda v množství přibližně ½ litru na každý kilogram Rychlé malty použité ve směsi.

Pro extrémně trvanlivé správkové směsi použijte místo vody výrobek S 2802 A.

Na opravy balkonů, teras, bazénů, nádrží a umělých jezírek pro ryby se s ohledem na velikost opravované trhliny použije buď samotná

RYCHLÁ MALTA

Rychlá malta, nebo smíchaná s pískem. Plocha okolo sanovaného místa se musí dobře vyškrabat a poté okraje podsekat tak, aby vyplňovaná hmota tvořila klín. Rychlá malta se přidává do vody. Tmele je potřeba namíchat vždy jen takové množství, které se možno zpracovat během 5 až 10 minut. Je potřeba míchat tmel rychle a ihned použít před jeho tuhnutím. Nenastavujte výrobek vodou (rychlost tuhnutí tím nezpomalíte).

Nanášení: Litím, špachtlí, hladítkem apod. podle typu opravy.

Upozornění: Nelze aplikovat na mokrý, zmrzlý nebo promrzlý podklad. Rychlá malta musí být nejméně 24 hodin po aplikaci udržována ve vlhku kropením vodou nebo zakrytím fólií nebo mokrou tkaninou.

Čištění: Použité nářadí nutno neprodleně po aplikaci umýt vodou. Zatvrdlá Rychlá malta může být z nářadí odstraněna použitím drátěného kartáče nebo přípravkem Maltočistič.

Balení:

obj. číslo	obsah	kusů na paletě	poznámka
2700642	1 kg	432	z 1 kg se připraví cca 0,6 l opravné směsi
2700641	3 kg	128	

Bezpečnost: Rychlá malta není při správném použití zdraví nebezpečná. Vyhněte se styku s pokožkou nebo očima. Pracovní oděv, rukavice eventuálně ochrana očí by měly být používány. Rychlá malta je alkalické povahy. Po smíchání s vodou dráždí oči a pokožku. Při náhodném potřísnění pokožky ji umyjte vodou a mýdlem. Při zasažení očí je vypláchněte hojným množstvím vody a vyhledejte lékařskou pomoc.

Bezpečnostní list výrobku č. 0402 k dodání u prodejce.

Uvedené informace jsou poskytnuty na základě našich nejnovějších zkoušek, poznatků a zkušeností. Vzhledem ke skutečnosti, že nemáme vliv na správnost způsobu práce, nemůžeme převzít odpovědnost za výsledky použití tohoto výrobku. Před použitím doporučujeme výrobek na vytípaném podkladu vyzkoušet. V případě vaší nejistoty před použitím našich výrobků kontaktujte naše technické oddělení.