



HASIT 156 Gips-Kalk-Feinputz

Sádro-vápenná jemná omítka (štuk)

Oblast použití:


Jako jemná sádrovápenná omítka (štuk) pro povrchovou úpravu všech typů jádrových omítok s možností vyrovnání jádrové omítky vrstvou až do 5 mm.
Použití ve vnitřních prostorách s běžnou vlhkostí, včetně domácích kuchyní a koupelen..
Díky svému složení reguluje vnitřní klima, které je vhodné i pro alergiky.

Materiálové složení:

- Přírodní sádra
- Dolomitické vápno
- Vysoko kvalitní vápencový písek
- Přísady pro zlepšení zpracovatelnosti
- Minerální

Vlastnosti:

- Vyšší vydatnost
- Ideálně rovnoměrná struktura povrchu
- Perfektní strojní zpracování
- Regulace vzdušné vlhkosti


Podmínky zpracování:

Při zpracování a vytvrzování nesmí teplota okolí nebo podkladu poklesnout pod +5°C a nad +30°C. Nevyzrálé omítky musí být chráněny před vysokými teplotami, přímým slunečním zářením, mrazem a průvanem.

Podklad:

Podklad musí být suchý, bez prachu, námrazy, savý, dostatečně drsný a bez výkvětů a plísní . Podklad je nutné posoudit a upravit v souladu s ČSN-EN 13914-1. Nevyplňené spáry ve zdivu je nutné před aplikací vyplnit vhodným materiálem. U kritických podkladů (např. vysoko porézní cihly, pórobeton, dřevotřískové desky, monolithické betonové konstrukce, XPS-desky atd.), je nutné dodržovat pokyny výrobce pro zpracování a použít odpovídající HASIT-materiály.

Příprava podkladu:

Po prověření a přípravě podkladu (vyplnění šliců, spar a dutin) je možné provést příslušnou úpravu podkladu vhodným zpracováním. Betonové podklady, sádrokartonové desky a cementovlákňité desky je nutné bezpodmínečně upravit Hasit Putzhaftvermittler nebo HASIT 12 Haftbrücke.. Zbytková vlhkost betonových podkladů musí být nižší než 3,0% (CM měření). Silně nebo rozdílně savé podklady je nutné upravit pomocí HASIT AP 300 Grundierung. Lehké panely a podobné konstrukce musí vykazovat stabilní a nehybný podklad.

Příprava materiálu:

Zpracování všemi běžnými omítacími stroji nebo ručně. 1 pytel smíchat s uvedeným množstvím vody (pitná nebo dle ČSN EN 1008) a promíchat míchadlem nebo kontinuální míchačkou do hmoty bez hrud. Dodatečné přidávání plniv a případ je nepřípustné!

Zpracování:

Jako štukovou omítku nanést plastovým nebo ocelovým hladítkem vrstvu cca 2 mm (pro vyrovnání podkladu lze až 5 mm) a při počátku tuhnutí stocit povrch houbou nebo filcem. Aplikace druhé vrstvy je možná pouze na zatuhlo (ne vyschlou) první vrstvu omítky na hrubo staženou a upravenou zubovým hladítkem ve vodorovném směru. Při pracovní přestávce větší než 30 minut je nutné vycistit dopravní hadice i omítací stroj. Po dokončení omítky v pracovních prostorach je nutné zajistit opakovou výměnu vzduchu (větrání) k dobrému silovému spojení omítky s podkladem. Vysoká vlhkost podkladu nebo vysoká vzdušná vlhkost má vliv na vývoj pevností a dobu tuhnutí omítky na bázi sádry. S ocelovým hladítkem bývá dosaženo rovnoměrného nánosu než při nanášení plastovým hladítkem.

Důležité upozornění:

Mezi omítkou stěn a stropů nebo schodišťovými rameny musí být prozídlá drážka a vyplněna pružným tmelem. Předpokládané stavební pohyby a omítkové spoje, musí být řešeny vhodnými dilatačními profily , které musí být vždy plánovány. Tvorba puchýřků na hladkých betonových plochách nejsou vadou materiálů. Omítky na povrchy z betonu a z lehčeného betonu je nutno konzultovat. Skrábání filcované struktury před nátěrem ničí strukturu omítky. Nátěry aplikovat až po úplném vyschnutí omítky, v závislosti na klimatických podmírkách.

Jistota kvality:

Kvalita je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří. Ve výrobě je uplatňován certifikovaný systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2000



HASIT 156 Gips-Kalk-Feinputz

Sádro-vápenná jemná omítka (štuk)

Balení: V papírových pytlích nebo volně v silech.

Skladování: V suchu a chladnu na dřevěných roštech. Při skladování nutno chránit před působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 65 %). Skladovatelný minimálně 6 měsíců

Bezpečnostní pokyny: Podrobné bezpečnostní informace naleznete v bezpečnostním listě. Před použitím je třeba tyto bezpečnostní listy pročíst.
Obsahuje dolomitické vápno.Xi - Dráždivý. Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vnitřních osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejoový štít. **Uchovávejte mimo dosah dětí !** Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potísnutí kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

Technická data:

| | |
|--------------------------------------|---|
| Číslo výrobku | . |
| Způsob balení | ( |
| Množství na balení | 30 kg |
| Balení na paletě | 42 ks./pal. |
| Zrnitost | 0- 0,5 mm |
| Spotřeba | cca 1,15 kg/m ² /mm |
| Vydatnost | cca 25,5 ltr./Sack |
| Poznámka ke spotřebě | Údaje o spotřebě jsou orientační a závisí na podkladu a technice zpracování. |
| Spotřeba vody | cca 9 ltr. |
| Minimální tloušťka omítky | 1 mm |
| Objemová hmotnost za-tvrdlé malty | ≤ 1.300 kg/m ³ |
| Difuze vodní páry μ (EN 1015-19) | cca 7 |
| Tepelná vodivost λ | 0,43 W/mK (Tabellenwert) |
| Pevnost v tlaku (28 dní) | ≥ 2 N/mm ² |
| Pevnost v tahu za ohýbu (28 dní) | ≥ 1 N/mm ² |
| Reakce na oheň | A1 |
| MG (EN 13279-1) | B3/50/2 |



HASIT 156 Gips-Kalk-Feinputz

Sádro-vápenná jemná omítka (štuk)



Všeobecné informace:

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí vydání.
Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem s používáním.

Údaje byly pečlivě a svědomitě sestaveny, ovšem bez záruky za správnost a úplnost a bez ručení za další rozhodnutí uživatele. Údaje samotné nezakládají žádný právní vztah nebo jiné vedlejší závazky.
V zásadě nezbavují zákazníka možnosti, aby produkt samostatně zkontoval ohledně jeho vhodnosti pro zamýšlený účel použití.

Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je zaručena konstantní kvalita.

V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Náš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a zpracování, jakož i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů naleznete na naší domovské internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní pobočce.