

TECHNICKÝ LIST**Samonivelační stérka SLIM****210****Vyrovňávací polymer cementová stérka pod podlahové krytiny a povlaky
pro vrstvy od 2 mm, odolná valivému zatížení kolečkovou židlí****VLASTNOSTI A ZPŮSOBY POUŽITÍ:**

- dokonalé vyrovnání podkladů v interiérech před pokládkou dlažeb a podlahových krytin (lepených podlahovin, epoxidových střek, plovoucích podlah, parket, koberců, PVC apod.)
- aplikace v suchém prostředí na většinu běžných podkladů jako jsou beton, kámen, cihelná a neglazovaná keramická dlažba; velmi hladké povrhy (leštěný kámen, glazury, strojné hlazené betony apod.) vyžadují vyhotovení epoxidového můstku s písčovým posypem
- určena na nosné podklady (min. 20 MPa) pod podlahové krytiny, včetně krytin zatěžovaných kolečkovými židlemi
- stérka může být také použita jako zpevňující vrchní vrstva na anhydritové (sádrové) potery, ne však v kombinaci se zabudovaným podlahovým topením v poteru či ve stérce – zde použití výrobek Cemix Samonivelační sádrová stérka 25 (200)
- ideální na ostatní podklady se zabudovaným podlahovým topením a pro zalévání topných kabelů a rohoží elektrického podlahového topení
- nanáší se v tloušťkách 2-8 mm v jednokrokové aplikaci; v tenčí vrstvě (pod 2 mm) je možno hmotu rozprostřít kovovým hladitkem



SLOŽENÍ: Hydraulická pojiva, minerální plniva, redispersibilní polymer a další přísady zlepšující zpracovatelské a užitné vlastnosti stérky.

TECHNICKÉ PARAMETRY:

EN 13813 Polymerem modifikovaný CT-C30-F7-B1,0-RWFC550
Cementový potěrový materiál (CT) podle EN 13813, modifikovaný polymerem,
určený k položení podlahového krytu, odolný proti opotřebení valivým zatížením

Pevnost v tlaku (třída C30)	min. 30,0 MPa	Reakce na oheň	tř. A1_f1
Pevnost v tahu za ohýbu (třída F7)	min. 7,0 MPa	Uvolňování nebezpečných látek	CT
Přídržnost (třída B1,0)	min. 1,0 MPa	Objemová hmotnost zatvrdlé malty	1850-2050 kg/m ³
Odolnost poteru s podlahovou krytinou proti opotřebení valivým zatížením (tř. RWFC550)	min. 550 N	Součinitel tepelné vodivosti λ	min. 1,2 W/m.K *)
*) tabulková hodnota			

INFORMATIVNÍ

Zrnitost	0-0,4 mm	
Množství záměsové vody:	na 1 kg suché směsi	0,22-0,24 l/kg
	na 1 pytel (25 kg)	5,5-6 l
Konzistence podle EN 12706	(150 ± 10) mm	
Vydatnost	cca 1700 kg/m ³	
Doba zpracovatelnosti (při 5-30 °C)	20-30 min	
Průměrná tloušťka vrstvy (návrhová tloušťka)	3 mm	
Spotřeba (jednotková – při vrstvě 1 mm)	cca 1,7 kg/m ²	
Vydatnost z jednoho pytle – plocha poteru při průměrné vrstvě	cca 4,9 m ²	
Zatěžování chůzí osob (pochúznost) – prostoj	za 6-8 hod.	

POZN.: Technické parametry jsou stanoveny při standardních podmínkách (23 ± 2) °C a (50 ± 5) % relativní vlhkosti vzduchu.

PŘÍPRAVA PODKLADU: Podklad musí být suchý, soudržný, zbavený prachu, mastnot a jiných nečistot. Hrubší nečistoty a krusty cementového mléka je vhodné odstranit přebroušením a vysáttím. Praskliny a prohlubně povrchu nad 8 mm je nutno předem vyspravit. Dilatační spáry v podkladu je vhodné vyplnit (zatmelení, těsnící PU provazec Cemix **Separacní provazec** (SPR) apod.) případně předem zalít stérkou. Průběh dilatací podkladu se vyznačí tak, aby mohly být po aplikaci stérky proříznutím opět přiznány. Očištěný vyspravený podklad se opatří penetrací.

Druh, koncentraci a počet aplikací penetrace a můstku udávají následující tabulky:

Charakter podkladu	Druh penetrace Cemix	Ředění (objemově) penetrace : voda	Počet aplikací celkem	Spotřeba koncentrované penetrace
vysoce nasákový (lehké betony)	Penetrace podlahová	1 : 5 (1. aplikace) 1 : 3 (2. a 3. aplikace)	3	0,35 kg/m ²
středně nasákový (běžně hlazený beton, anhydrit)	Penetrace podlahová	1 : 5 (1. aplikace) 1 : 3 (2. aplikace)	2	0,25 kg/m ²

Charakter podkladu	Druh můstku	Počet aplikací celkem	Spotřeba
málo nasákový (strojně hlazený beton)	epoxidový můstek s pískovým posypem	1	0,25 kg/m ²
nenašákový (keramika, kámen, tvrzené polymery)			

Penetrace se nanáší na podklad rovnoměrně pomocí štětce nebo válečku. Následná penetrace se provádí vždy po zaschnutí předchozí. Doba zasychání v běžných podmínkách je podle koncentrace 60-120 minut.

ZPRACOVÁNÍ: Stěrka se připraví v míscím vědru do aplikační konzistence postupným přidáním suché směsi do předepsaného množství vody za současného míchání vrtulovým mísidlem. Míchá se po dobu 1-2 minut s frekvencí 400-600 ot/min do vzniku tekuté homogenní hmoty, ponechá se cca ½ minuty odstát a poté se krátce při pomalých otáčkách domíší. Po rovnoměrném rozlití hmoty na podkladní plochu se vrstva podle potřeby dorovná do požadované tloušťky pomocí zubového hladítka a průběžně se odvzduší ježkovým válečkem, který současně napomáhá její nivelizaci. V případě strojního zpracování se míchání provádí např. zařízením m-tec duo-mix nebo strojem PFT s příslušenstvím doporučeným výrobcem pro aplikace podlahových samonivelačních hmot. Kontrola aplikační konzistence se provádí předem, zkouškou rozlivu podle EN 12706. Teplota vzduchu i podkladu při aplikaci a v době zrání by měla být od +5 °C do +30 °C. Čerstvě aplikovanou stěrku je nutno chránit min. 24 hodin před prudkým vyschnutím a tepelnými rázy (průvan, přímý sluneční svit, sálavé teplo z topidel apod.). Při lití stěrky ve více vrstvách aplikujeme další vrstvu nejdříve 24 hodin po aplikaci vrstvy předchozí.

Zatěžování, vysychání: Povrch je pochozí za cca 6-8 hodin po aplikaci, lepení dlažby cementovým lepidlem cca po 24 hod., dvoutřetinové provozní zatížení je přípustné po 7 dnech, plné zatížení po 28 dnech. V běžných podmínkách stěrka vyžaduje pro vyschnutí do rovnovážné vlhkosti 1 den na 1-2 mm tloušťky. Podrobné technické instrukce k návrhu a aplikaci jsou uvedeny v dokumentu **Pracovní postup Cemix: Podlahové potěry a stěrky**.

UPOZORNĚNÍ:

- Pro navrhování, provádění a ošetřování potěr platí ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení.
- K rozmíchání směsi je nutné použít pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008.
- Dodatečné přidávání pojív, kameniva a jiných přísluh nebo prosévání směsi je nepřípustné.
- Provádění penetrace podkladu podle uvedené tabulky je nutné dodržovat!
- Směs lze zpracovávat pouze za teplot v rozmezí +5 °C až +30 °C (platí pro aplikovaný materiál, podklad i okolní prostředí). Při nižších a vyšších teplotách hrozí negativní následky pro aplikační a funkční vlastnosti materiálu. Předepsané teplotní podmínky je nutno dodržet též min. v následujících 7 dnech od aplikace.
- Nespolébované zbytky smíchat s vodou a nechat vytvrdnout – likvidovat na řízené skládce, kontaminované obaly likvidovat jako nebezpečný odpad (viz bezpečnostní list).
- Pouze zcela vyprázdněné a čisté obaly mohou být předány k využití recyklaci.

PRVNÍ POMOC, BEZPEČNOST A HYGIENICKÉ PŘEDPISY:

Viz bezpečnostní list výrobku.

SKLADOVÁNÍ: Výrobek skladujte v suchu v originálních obalech – chráňte před poškozením, působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu. Při dodržení uvedených podmínek je skladovatelnost 6 měsíců od data vyznačeného na obalu.

EXPEDICE: Suchá směs se dodává v papírových pytlích po 25 kg na paletách krytých fólií.

PODMÍNKY PRO DOVOZ VOLNĚ LOŽENÝCH SMĚSÍ A STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ:

- připojka – 400 V
- zásuvka podle typu strojního zařízení – kontinuální mísňák – 5 x 16 A (jištění 3 x 20 A), omítací stroj – 5 x 32 A (jištění 3 x 25 A), silomat – 5 x 32 A (jištění 3 x 32 A)
- průřez přívodního vodiče – Cu 5 x 4 mm²
- tlak vody – min. 0,3 MPa, tj. min. 3 bary (v případě malého tlaku vody je možné zapojit čerpadlo)
- připojka vody – 3/4"

Příjezdová komunikace musí být sjízdná pro těžká nákladní auta (maximální zatížení je 40 tun). Plocha pro postavení sila musí být zpevněná o min. rozměrech 3 x 3 m. Ostatní podmínky upravuje předpis „Podmínky pro stavění sil pro stavebnictví“, předávací protokol na mobilní zásobník (silo), podnájemní smlouva na strojní zařízení a provozní předpis pro provoz, obsluhu a údržbu skladovacích zařízení sypkých hmot.

KVALITA: Kvalita produktů je trvale kontrolována v našich laboratořích. Ve výrobě je provozován systém řízení výroby a uplatňován certifikovaný systém managementu kvality podle ISO 9001 (průběžný dozor a případné prokazování shody je zajištěno TZÚS Praha, OS 1020).

SLUŽBY: Pronájem strojního zařízení pro zpracování suchých maltových a omítkových směsí, dopravní systémy, servisní a poradenská činnost.

VÝROBCE: LB Cemix, s.r.o., 373 12 Borovany, Tovární 36

PLATNOST: Od 1. 3. 2015

Jelikož použití a zpracování výrobku nepodléhá našemu přímému vlivu, neodpovídáme za škody způsobené jeho chybým použitím. Vyhruzujeme si právo provést změny, které jsou výsledkem technického pokroku. Tímto vydáním pozbývají platnosti všechna předešlá vydání.