

Profi samonivelační stěrka 30 MPa Technický list

Spotřeba:	cca 1,7 kg/m ² při tloušťce vrstvy 1 mm
Složení:	anorganická a organická pojiva, plniva a zušlechťující přísady
Reakce na oheň:	A1
Pevnost v tlaku:	≥ 30,0 MPa
Pevnost v tahu za ohybu:	≥ 7,0 MPa
Přidržitost k podkladu:	≥ 1,0 MPa
Doba zpracovatelnosti:	min. 30 min.
Tloušťka vrstvy:	1,5 až 20 mm
Pochůznost:	po 4 hodinách
Zrnitost:	0 až 0,5 mm
Norma:	EN 13813

Zpracování

Příprava podkladu:

Podklad musí být suchý, pevný, nosný, bez trhlin. Z podkladu nutno odstranit méně pevné povrchové vrstvy (prach, tuk, oleje, zbytky barev) apod. Mastný podklad je nutné odmastit. Hladké podklady rovněž odstranit nebo zdrsnit. Podklad smí vykazovat zbytkovou vlhkost max. 2 % hmotnosti. Před aplikací stěrky je třeba podklad napenetrovat materiálem Profi UG zředěným vodou v poměru 1:1 až 1:3, v závislosti na savosti podkladu. U tlouštěk vrstvy **nad 10 mm** styk svislé konstrukce řešit okrajovými dilatačními pásky.

Způsob aplikace:

Hmotu se smíchá v čisté nádobě s přesně stanovenou záměsovou vodou tak, aby směs byla dokonale promíchaná. Hmotu lze zpracovávat i běžným omítacím strojem. K rozmíchání se použije pitná voda nebo voda podle ČSN EN 1008. Po době zrání (odležení) cca 3 min. se směs opět krátce promíchá. Směs se zpracovává při teplotách od +5 °C do +25 °C. Přidávání přísad a plniva k hotové směsi je nepřípustné. Čerstvou směs lít na připravený podklad a postupovat od konce plochy směrem k východu z místnosti. V případě potřeby je možné pomoci rozlévání ozubeným hladítkem. Při rozlévání lít vždy čerstvé do čerstvého, optimální nivelizaci a současně odvodušnění provést ostnatým válcem (ježkem). Dilatační spáry ponechat čisté. Během tuhnutí chránit aplikovanou směs před přímým sluncem, průvanem, rychlým vysycháním a mrazem.

Výrobek



Charakteristika

Samonivelační, rychletuhnoucí podlahová vyrovnávací hmota pro vnitřní použití. Vhodná pro podlahové vytápění a vlhké prostory. Strojně zpracovatelná.

Použití

Profi samonivelační stěrka 30 MPa je určena k vyrovnávání podkladu před aplikací všech druhů podlahových krytin. Je určena pro vnitřní použití.

Bezpečnost práce

Profi samonivelační stěrka po rozmíchání s vodou vytváří alkalickou směs. Při práci nejezte, nekuřte a používejte odpovídající oděv. Další pokyny jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Balení a skladování

pytel 25 kg/paleta 1 050 kg
Při skladování chránit před působením vody a vysoké relativní vlhkosti. Skladovatelnost 9 měsíců od data výroby.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c, 619 00 Brno

tel.: +420 543 213 303, fax: +420 543 213 948, info@profibaustoffe.cz

Datum aktualizace 1.3.2014. Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny.

Platnost údajů ověřujte s aktuálními technickými listy výrobce na www.profibaustoffe.cz.

