

Baumit Sanova omítka štuková

Baumit Sanova FeinPutz



Výrobek	Průmyslově vyráběná vodoodpudivá suchá omítková směs pro ruční zpracování.	
Složení	Vápenný hydrát, bílý cement, omítkový písek, přísady.	
Vlastnosti	Vodoodpudivá a vysoce paropropustná štuková omítka s rovnoměrnou strukturou pro malbu upraveného povrchu.	
Použití	Jemná přírodně bílá sanační omítka pro použití v interiéru i exteriéru. Zvláště vhodná pro sanaci vlhkého a soli zatíženého zdiva starých staveb a památkově chráněných objektů.	
Technické údaje	Třída dle ČSN EN 998-1 Zrnitost: Pevnost v tlaku (28 dní): Pevnost v tahu za ohybu (28 dní): Faktor difúzního odporu μ . Min. tloušťka omítky: v exteriéru: v interiéru: Spotřeba: Vydatnost: Potřeba vody:	R – CS II 0,6 mm $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$ $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ cca 12 3 mm 2 mm cca $2,4 \text{ kg/m}^2/2 \text{ mm}$ cca $16,6 \text{ m}^2/\text{pytel}$ při tloušťce 2 cm 9 - 10 l záměsové vody / 40 kg suché směsi
Způsob dodávky	40 kg pytel, 35 pytlů /pal. = 1400 kg	
Skladování	V suchu na dřevěném roštu v uzavřeném balení max. 6 měsíců.	
Zajištění kvality	Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím státem autorizované zkušebny	
Bezpečnostní značení	Bezpečnostní list viz www.baumit.cz .	
Podklad	Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý.	
Zpracování	<p>Baumit Sanova omítka štuková se smísí v samospádové míchačce (resp. v nádobě na maltu pomaluběžným mísidlem) s 9 – 10 l záměsové vody na 40 kg suché směsi. Doba mísení 3 min. Vždy zamísíme obsah celého pytle.</p> <p>Podle druhu podkladu, jeho nasákavosti je potřeba podklad před nanesením omítky navlhčit (nesmí být na povrchu vytvořen vodní film). Baumit Sanova omítka štuková se nanáší nerez hladítkem, tloušťka vrstvy je 3-5 mm. Po zavadnutí se jemně vyhladí vhodným hladítkem. Před nanesením povrchové úpravy musí být dodržena technologická přestávka: 7 dní.</p>	
Upozornění a všeobecné pokyny	Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod $+5^\circ \text{C}$. Čerstvě omítnuté plochy udržovat po 2 dny ve vlhkém stavu. Přímé vyhřívání omítky není dovoleno. Při použití vyhřívacího zařízení, především plynových ohříváčů, je třeba dbát na dostatečné příčné větrání. Nepřimíchávat žádné jiné materiály. V kombinaci s Baumit Sanova omítkou štukovou nepoužívat materiály na bázi sádry (upevňování ochranných rohových profilů, omítkových lišt, elektroinstalačních rozvodů apod.)	

Baumit Sanova omítka štuková

Baumit Sanova FeinPutz



Konečné povrchové úpravy

- Baumit NanoporColor
- Baumit SilikatColor
- Baumit SilikonColor
- Baumit SilikonTop včetně základního nátěru Baumit UniPrimer
- Baumit SilikatTop včetně základního nátěru Baumit UniPrimer
- Baumit NanoporTop včetně včetně základního nátěru Baumit UniPrimer

Funkčnost sanačního systému závisí na přísunu vlhkosti a škodlivých solí z podkladu. Je proto účelné zabránit tomuto působení vytvořením vhodného opatření (horizontální, příp. vertikální izolace).