

KVK SANAČNÍ OMÍTKA SOKLOVÁ 0240 KO



Deklarace	<ul style="list-style-type: none"> sanační malta pro vnitřní/vnější omítku (R) podle EN 998 – 1:2010
Použití	<ul style="list-style-type: none"> základní omítka sanačního systému stavební konstrukce poškozené zvýšenou vlhkostí na velmi vlhké prosolené zdivo na sokly
Vlastnosti produktu	<ul style="list-style-type: none"> prodyšná pórovitá vodoodpudivá difúzně otevřená vylehčená má dodatečně tepelně izolační vlastnosti nesmí se „filcovat“ odpovídá požadavkům WTA na sanační omítku konečná vrstva se uhladí nebo se použije 0200 KVK Sanační štuk pouze pro ruční použití
Příprava podkladu	<ul style="list-style-type: none"> stará a prosolená omítka se odstraní do výše cca 80 - 100 cm nad viditelnou hranici vlhkosti spáry se vyškrábou do hloubky 1 - 2 cm a zdivo se důkladně očistí od prachu a zbytků omítky KVK omítka 0240 se aplikuje rovnou na mokré zdivo bez 0220 KVK Sanačního postřiku
Rozmíchání a zpracování materiálu	<ol style="list-style-type: none"> 1) K rozdělení použijeme pitnou vodu nebo vodu splňující ČSN EN 1008. 2) Suchá směs se s vodou smíchá dle poměru uvedeném v tabulce, např. ručním míchadlem. 3) Po rozmíchání se nechá malta 2 min. odstát a poté se znovu promíchá. 4) Malta se aplikuje na zdivo rovnou bez postřiku. 5) Nanáší se v min. tloušťce 20 mm zednickou lžicí. 6) Poté se nechá zavadnout. 7) Konečná vrstva se uhladí nebo se nanese 0200 KVK Sanační štuk. 8) Konzultujte se sanačním technikem KVK.
Upozornění	<ul style="list-style-type: none"> dodatečné přidávání kameniva, pojiva a přísad k hotové směsi nebo její prosévání je nepřípustné při teplotách pod 5 °C (vzduch i podklad) a při očekávaných mrazech se sanační práce nesmějí provádět údaje uvedené v tomto listu odpovídají současnému stavu našich znalostí, tento list nemůže obsahovat všeobecná pravidla stavební techniky, platné normy a pravidla pro zpracování, tato pravidla musí dodržovat dodavatel stavebních prací spolu s odpovídajícími předpisy pro zpracování
Bezpečnost práce	<ul style="list-style-type: none"> malťová směs vytváří po smíchání s vodou alkalickou směs při práci nejezte, nekuřte a používejte odpovídající oděv a ochranné pomůcky při zasažení očí vymývejte proudem čisté vody a konzultujte s očním lékařem po práci je nutné umýt pokožku vodou a ošetřit vhodným ochranným krémem



Technické parametry	Závazné
Pevnost v tlaku po 28 dnech (kategorie CS II)	1,5 - 5 MPa
Poměr pevnosti tlak/tah za ohybu po 28 dnech	max. 3,5
Přídržnost po 28 dnech - způsob odtržení (FP)	min. 0,18 MPa (FP:A)
Kapilární absorpce vody po 24 hodinách	max. 0,3 kg.m ⁻²
Faktor difúzního odporu vodní páry μ	max. 15
Penetrace vody po zkoušce kapilární absorpce vody	max. 5 mm
Tepelná vodivost $\lambda_{10,dry}$ (tabulková hodnota, P = 50 %)	max. 0,42 W.m ⁻¹ .K ⁻¹
Reakce na oheň	třída A1
Doba zpracovatelnosti	min. 2 hodiny
Trvanlivost (počet cyklů)	min. 10
Obsah vzduchu v čerstvé maltě	min. 25 %
Odolnost vůči působení soli	vyhovuje zkoušce
Pórovitost malty po 28 dnech	min. 40 %

Technické parametry	Informativní
Sypná hmotnost suché směsi	cca 1 300 kg.m ⁻³
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech	min. 0,7 MPa
Spotřeba záměsové vody na 25 kg pytel	cca 5,0 l
Zrnitost směsi	0 - 2,5 mm
Spotřeba směsi 0240 při tloušťce vrstvy 20 mm	cca 28 kg.m ⁻²
Objemová hmotnost čerstvé malty	cca 1 500 kg.m ⁻³
Teploty při zpracování	min. 5 °C
Vydatnost jednoho 25 kg pytle	cca 0,9 m ² omítky o tloušťce 20 mm
Obsahuje	křemičitý písek, pojiva, perlit EP, modifikační přísady zajišťující vysokou poréznost

Likvidace obalů • prázdný pytel, fólii a nespotřebovaný obsah uložte na státem schválenou skládku odpadu

Expedice a skladování • expedice tohoto produktu probíhá:
v papírových pytlích po 25 kg
na paletách EUR 1,2 t, krytých fólií
ve vagónech ČD i auty
• skladovat v suchu, chránit před vlhkem, přímým slunečním svitem, na dřevěných paletách
a v původním uzavřeném obalu
• při dodržení těchto podmínek je doba skladovatelnosti 12 měsíců od data výroby
vyznačeného na obalu

Zajištění kvality • kvalita výrobků je trvale zajišťována podnikovou laboratoří
• nezávislá kontrola je prováděna autorizovanou osobou
• zkoušky se provádějí dle ČSN EN 988 – 1
• ve výrobě je uplatňován certifikovaný systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001

Ochrana životního prostředí • při výrobě jsou dodržovány zásady ochrany životního prostředí uplatňované v souladu
s ČSN EN ISO 14001