

Profi sanační postřik

(Profi Poretex WTA Vorspritzer)

Technický list

Spotřeba:	cca 4 kg/m ² / (50 % pokrytí plochy)
Složení:	vápencová drť, portlandský cement, přísady
Zrnitost:	zrno 0-4 mm
Norma:	EN 998-1
Pevnost v tlaku:	min. 15,0 MPa
Objemová hmotnost v suchém stavu:	cca 1 900 kg/m ³
Faktor difúzního odporu μ :	cca 25
Koeficient tepelné vodivosti λ :	1,20 W/m.K

Zpracování

Podklad:

Musí být únosný a pevný, bez volných částí a výkvětů.

Míchání:

Míchání se provádí v běžné stavební bubnové nebo kontinuální míchačce. Orientační množství vody potřebné pro zamíchání 40 kg pytle směsi je cca 7 l, doba míchání cca 3 min. Vlastní aplikace se provádí nejlépe ručně. Doba zrání po aplikaci před nanesením další vrstvy činí min. 3 dny. Ke směsi není dovoleno přimíchávat žádné cizí materiály.

Nanášení:

Nanáší se sítovité tak, aby bylo pokryto cca 50 % ošetřovaného povrchu (v případě kamenného zdiva až 80 %). Není určen k vyrovnávání případných nerovností omítaného podkladu. K uchycení elektroinstalace nelze použít sádku, ale rychletvrdnoucí tmel Profi Kantenkleber.

Zpracovávat při teplotě nad + 5 °C, v průběhu tvrdnutí je třeba postřik chránit před rychlým vyschnutím, popř. přímým deštěm.

Výrobek



Charakteristika

Suchá směs s cementovým pojivem sloužící jako systémová složka sanačního systému Profi WTA. Odpovídá požadavkům mezinárodní směrnice WTA.

Použití

V sanačním systému Profi WTA slouží k zakotvení dalších složek na hladkém nesavém podkladu, popřípadě ke zlepšení soudržnosti podkladu.

Bezpečnost práce

Používat osobní ochranné prostředky. Při zasažení kůže a očí důkladné omytí vodou. Nesmí být likvidován společně s domovním odpadem, nesmí uniknout do kanalizace.

Balení a skladování

40 kg - pytel
1 400 kg - paleta (35 pytlů)
skladovatelnost v suchém stavu
min. 6 měsíců od data výroby.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c, 619 00 Brno

tel.: +420 543 213 303, fax: +420 543 213 948, info@profibaustoffe.cz

Datum aktualizace 1.3.2014. Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny.

Platnost údajů ověřujte s aktuálními technickými listy výrobce na www.profibaustoffe.cz.

