



Technický list 04.58 Aromasil - Sanitární silikon s vůní

Výrobek Je parfémovaný silikon, který potlačuje nepříjemný acetátový projev silikonu při aplikaci a bezprostředně po ní. Příjemná vůně postupně odeznívá v čase. Silikon je trvale elastický, barevně stálý, s dlouhou životností v sanitárním prostředí. Vytváří vysoce trvanlivý, vodotěsný, mrazuvzdorný spoj odolný vůči povětrnosti a UV záření.

Vlastnosti

- ▮ Parfémovaný silikon s potlačeným acetátovým projevem
- ▮ Vůně tělového mléka nebo vůně rozkvetlé louky
- ▮ Odolný vůči vlhku, vodě a UV záření
- ▮ Vysoká odolnost a životnost v sanitárním prostředí
- ▮ Trvale elastický
- ▮ Barevně stálý

Použití

- Tmelení obkladů a spár sprchových koutů;
- Určen pro bílou sanitární keramiku – WC mísy, vany, umyvadla, bidety;
- Sanitární prostředí - bazény, sprchy, umývárny, toalety, kuchyně;
- Tmelení spár v prádelnách sušárnách, laboratořích, apod.;
- Dobrá přilnavost ke sklu, smaltu i lakovanému dřevu

Balení Kartuše 310 ml
Barva Bílá
Vůně Floral – rozkvetlá louka
Soft – tělové mléko

Technické údaje

Základ	-	100% silikon - acetát
Konzistence	-	tixotropní pasta
Hustota	g/ml	0,96
Tepelná odolnost	°C	-30 / +100 (po vytvrzení)
Tepelná odolnost	°C	-15 (při přepravě)
Tepelný rozsah použití	°C	+5 / +40
Doba vytvoření povrch. slupky	min	≈ 10 (při 23°C / 55% rel. vlhk.)
Rychlost vytvrzení	mm	2,0 (za 24h / při 23°C / 50% rel. vlhk.)
Možnost přetírat	-	ne
Dilatační schopnost	%	± 25
Stékavost	mm	< 2 dle ISO 7390
Tažnost	%	450 dle DIN 53 504
Modul 100%	MPa	0,33 (N/mm ²) dle DIN 53 504
Mez pevnosti v tahu	MPa	1,3 (N/mm ²) dle DIN 53 504
Tvrdość dle Shore A(3s)	°	14 ± 3 dle DIN 53 505
Skladovatelnost	měsíce	24 (při teplotách od +5°C do +25°C)
Minimální šířka spáry	mm	4
Maximální šířka spáry	mm	25

Přibližná spotřeba vzorec

$$\text{délka spáry [m]} = \frac{\text{obsah [ml]}}{\text{šířka [mm]} \cdot \text{hloubka [mm]}}$$

Přibližná spotřeba z 310 ml příklad

$$\text{délka spáry [m]} = \frac{310 [\text{ml}]}{4 [\text{mm}] \cdot 6 [\text{mm}]} = 12,9 \text{m}$$

Přibližná spotřeba z 310 ml m

12,9m (pro spáru 4 x 6 mm)

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

www.denbraven.cz



Technický list 04.58 Aromasil - Sanitární silikon s vůní

Omezení	Mimo jiné není vhodné pro použití na PE, PP, teflon, beton, mramor, hliník, měděný a pozinkovaný plech, olovo, ocel s galvanickým povrchem a živичné podklady. Nedoporučuje se pro přímý kontakt s Hottix tmelem aj. tmely nanášenými po obvodu izolačního skla a hrany vrstveného bezpečnostního skla. Nepoužívat při výrobě akvárií nebo izolačních skel.
Podklad	Musí být čistý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.
Čištění	Materiál: ihned technickým benzínem. Ruce: voda a mýdlo, reparační krém na ruce.
Bezpečnost	Viz «Bezpečnostní list 04.58».
Aktualizace	Aktualizováno dne: 01.07.2013 Vyhotoveno dne: 24.05.2012

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. Přesto firma nemůže znát nejruznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

www.denbraven.cz