



Baumit Baumacol Silikon



Výrobek	Jednosložkový, vodotěsný, trvale pružný silikonový tmel, do exteriéru i interiéru, odolný UV záření. Odolný vůči napadení plísními a bakteriím.														
Složení	Sanitární silikon, přísady.														
Použití	K pružnému utěsnění dilatačních spár v keramických obkladech a dlažbách na stěnách a podlahách, dále ve spojení se zařizovacími předměty (vana, umyvadlo, zárubně). Dále pro spárování glazovaných obkladů ve styku s eloxovaným hliníkem, sklem, plasty atd. Nevhodné pro kyselinovzdorné spárování, přírodní kámen a podklady obsahující dehet nebo bitumeny. Použitelná v interiéru i exteriéru.														
Technické údaje	<table><tr><td>Spotřeba materiálu:</td><td>1 kartuše na cca 10 bm, spáry šířky 5 mm</td></tr><tr><td>Mechanická zátěž:</td><td>po cca 2 - 3 dnech</td></tr><tr><td>Teplota zpracování:</td><td>+5 °C až +35 °C</td></tr><tr><td>Teplotní odolnost:</td><td>-40 °C až +200 °C</td></tr><tr><td>Barva:</td><td>transparentní nebo 24 barevných odstínů dle vzorníku Baumit Baumacol</td></tr><tr><td>Průtažnost:</td><td>max. 20%</td></tr><tr><td>Povrchově zasychá:</td><td>do 15 min.</td></tr></table>	Spotřeba materiálu:	1 kartuše na cca 10 bm, spáry šířky 5 mm	Mechanická zátěž:	po cca 2 - 3 dnech	Teplota zpracování:	+5 °C až +35 °C	Teplotní odolnost:	-40 °C až +200 °C	Barva:	transparentní nebo 24 barevných odstínů dle vzorníku Baumit Baumacol	Průtažnost:	max. 20%	Povrchově zasychá:	do 15 min.
Spotřeba materiálu:	1 kartuše na cca 10 bm, spáry šířky 5 mm														
Mechanická zátěž:	po cca 2 - 3 dnech														
Teplota zpracování:	+5 °C až +35 °C														
Teplotní odolnost:	-40 °C až +200 °C														
Barva:	transparentní nebo 24 barevných odstínů dle vzorníku Baumit Baumacol														
Průtažnost:	max. 20%														
Povrchově zasychá:	do 15 min.														
Bezpečnostní značení	Bezpečnostní list viz www.baumit.cz .														
Skladování	V suchu, chladnu, bez mrazu a v uzavřeném originálním balení 24 měsíců.														
Zajištění kvality	Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím státem autorizované zkušebny.														
Způsob dodávky	310 ml kartuše, 12 kartuší/karton														
Doporučené nářadí	Ruční, nebo tlaková výtlačná pistole.														
Zpracování	Okraje obkladů přelepte ochranou páskou. Odřízněte horní část závitového konusu na horní ploše kartuše. Na závit našroubujte plastovou hubici a seřízněte ji v místě odpovídajícímu šířce spáry. Ruční, nebo vzduchovou pistolí nanášejte silikonovou hmotu rovnoměrně do spáry. Spáru uhlad'te vodou s přídavkem saponátu. Materiál chraňte až do úplného vytvrzení před mechanickým zatížením, zamezte vnikání nečistot do čerstvě nanesené hmoty.														

Související výrobky

- Baumacol PremiumFuge
- Baumacol Polyurethane
- Baumit Baumacol Proof
- Baumit Baumacol Protect
- Baumit Baumacol Preciso
- Baumit Baumacol Preciso **Speed**
- Baumit Baumacol Basic
- Baumit Baumacol ProPlus
- Baumit Baumacol FlexUni
- Baumit Baumacol FlexTop
- Baumit Baumacol FlexTop **Speed**
- Baumit Baumacol FlexMarmor
- Baumit Grund
- Baumit Super Grund
- Baumit Nivello Quattro
- Baumit Nivello 10
- Baumit Nivello 30

**Upozornění a
všeobecné pokyny**

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C. Při přímém slunečním záření, dešti nebo silném větru se doporučuje provedenou aplikaci chránit vhodným způsobem.