

Gefällestrich 428



HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice, IČ: 14706776

(13)

327906

EN 13813: 2002

Cementový potěr 30 N/mm², dle EN 13813:2003. Odpovídá značce CT-C30-F6.

Cementový potěr pro provádění podlahových potěrů s proměnlivou tloušťkou vrstvy (např. balkony, lodžie, terasy, koupelny, apod.). Tloušťka vrstvy 5 - 100 mm.

Reakce na oheň	Třída A1
Uvolňování nebezpečných látek	CT
Propustnost vody	NPD
Propustnost vodních par	NPD
Pevnost v tlaku	≥ 30 N/mm ²
Pevnost v tahu za ohybu	≥ 6,0 N / mm ²
Odolnost proti obrušení	NPD
Zvuková pohltivost	NPD
Tepelný odpor	NPD
Odolnost proti chemickému vlivu	NPD
Zvuková izolace	NPD