




# HASIT AJ 620 Breittfuge

Spárovací malta 4 - 20mm

<b>Oblast použití:</b>	Flexibilní, otěruvzdorná a vodu odpuzující spárovací hmota pro spárování keramických obkládaček, desek, střední a malé mozaiky, kameninových a kabřincových obkladů, desek z přírodního a umělého kamene ve vnějším i vnitřním prostředí; pro šířku spár od 4 do 20 mm; vhodný pro spárování stěn i podlah. Odpovídá CG 2 ArW dle ČSN EN 13888 Pro spárování obkladů a dlažby v normálních provozech. Doby schnutí se vztahují při teplotě + 20 ° C a relativní vlhkosti vzduchu 65%. Čistota barvy závisí u všech cementových spárovacích malt na vlhkosti spodní konstrukce a podmínkách prostředí. Rozdílné vlhkosti mohou vést k tvorbě fleků, které se vyrovnají s přibývajícím zatížením.
<b>Materiálové složení:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cement</li><li>• Kvalitní drcený vápenec</li><li>• Přísady pro zlepšení zpracovatelnosti</li><li>• Minerální</li></ul>
<b>Vlastnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hladký vzhled</li><li>• Optimalizace výkvětů</li><li>• Vodovzdorný</li><li>• Mrazuvzdorný</li><li>• Vhodný i na podlahové vytápění</li></ul>
<b>Zpracování:</b>	
<b>Podmínky zpracování:</b>	Při zpracování a vytvrzování nesmí teplota okolí nebo podkladu poklesnout pod +5°C a nad +30°C. Do úplného vyschnutí chránit před mrazem, deštěm a rychlým vysušením.
<b>Podklad:</b>	Spáry po přilepení obkládaček rovnoměrně vyškrábat na tloušťku obkladu. Lepidlo na obklady musí být dobře vyschnuté a zatvrdnuté.
<b>Příprava podkladu:</b>	Spáry bezprostředně před spárováním dokonale vyčistit v případě vysoké savosti obkladu navlhčit vodou.
<b>Příprava materiálu:</b>	HASIT spárovací maltu smíchat v čisté nádobě s uvedeným množstvím vody pomocí míchadla do pastovité směsi bez hrudek. Po cca 5 minutách se směs ještě jednou důkladně promíchá. Ztuhlou maltu již neředit vodou, ani nerozmíchávat s čerstvým materiálem!
<b>Zpracování:</b>	Zamíchanou spárovací maltu diagonálně stáhnout pomocí gumové stěrky nebo gumového hladítka a lehkým tlakem vnést spárovací maltu do celého průřezu spáry tak, aby se spára zcela vyplnila. Přesvědčte se, že spárovací malta trvale nepoškozuje povrch obkladu. Nesmíchávat s jinými materiály. Po příslušném zatuhnutí spárovací malty obklad umýt vlhkou houbou nebo molitanovým hladítkem diagonálně k síti spár. Povlak vytvořený na povrchu obkladů po úplném zaschnutí spárovací hmoty odstraňte suchým hadrem nebo vlhkou houbou. V případě potřeby opakujte. Čištění spár by mělo být prováděno diagonálně nebo kolmo na spáry aby se zabránilo vymývání a dosáhlo se čistého rastru spár. Nespárovat při přímém slunečním záření.
<b>Důležité upozornění:</b>	Použití obvyklých chemických prostředků pro odstraňování zaschlého cementového závoje na obkladech je povoleno nejdříve po 8 dnech! Čistota barvy závisí u všech cementových spárovacích malt na vlhkosti spodní konstrukce a podmínkách prostředí. Rozdílné vlhkosti mohou vést k tvorbě fleků, které se vyrovnají s přibývajícím zatížením.
<b>Jistota kvality:</b>	Kvalita je nepřetržitě sledována vlastní laboratoří. Ve výrobě je uplatňován certifikovaný systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2000
<b>Balení:</b>	V papírových pytlích
<b>Skladování:</b>	V suchu a chladnu na dřevěných roštích. Při skladování nutno chránit před působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 65 %). Doba skladovatelnosti: 9 měsíců. Dle 1907/2006/ES a příloha XVII při 20 ° C, 65% relativní vlhkosti (obsah Cr <sup>6+</sup> ). Datum výroby je uveden na obale.



# HASIT AJ 620 Breiftuge


Spárovací malta 4 - 20mm

## Bezpečnostní pokyny:

Podrobné bezpečnostní informace naleznete v bezpečnostním listě. Před použitím je třeba tyto bezpečnostní listy pročit.

Obsahuje cement. Xi- dráždivý. Maltová směs dráždí oči a kůži. Nebezpečí senzibilizace při styku s kůží - u vnímavých osob může vyvolat alergická onemocnění kůže. Při práci zamezte styku malty s kůží a očima. Vdechování prachu zabraňte používáním vhodných ochranných pomůcek. Používejte vhodný ochranný oděv, rukavice a v případě potřeby ochranné brýle nebo obličejový štít. **Uchovávejte mimo dosah dětí!** Při zasažení očí vymývejte 10 - 15 minut velkým množstvím vody, při potřísnění kůže svlékněte zasažený oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu.

## Technická data:

Číslo výrobku	096436
Způsob balení	
Balení na paletě	48 Stk./Pal
Množství na balení	25 kg
Barva	šedá
Spotřeba	cca 3,2 kg/m <sup>2</sup>
Poznámka ke spotřebě	Údaje o spotřebě jsou orientační a závisí na podkladu a technice zpracování.
Spotřeba vody	cca 5 ltr.
Doba zpracovatelnosti (EN1015-9)	cca 2 h
Skladování	V suchu a chladnu na dřevěných roštích. Při skladování nutno chránit před působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu (nejvýše 65 %).

## Všeobecné informace:

Tento technický list nahrazuje všechny předchozí vydání.

Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem s používáním.

Údaje byly pečlivě a svědomitě sestaveny, ovšem bez záruky za správnost a úplnost a bez ručení za další rozhodnutí uživatele. Údaje samotné nezakládají žádný právní vztah nebo jiné vedlejší závazky. V zásadě nezbavují zákazníka možnosti, aby produkt samostatně zkontroloval ohledně jeho vhodnosti pro zamýšlený účel použití.

Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je zaručena konstantní kvalita.

V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.

Naš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a zpracování, jakož i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů naleznete na naší domovské internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní pobočce.