

# HASIT PP 317 ISOGRUND LF

## Speciální izolační nátěr



<b>Oblast použití:</b>	Pigmentovaný, bílý speciální uzavírací základ bez rozpouštědel s hloubkovým účinkem pro vnitřní a venkovní použití. Lehce zpevňující a egalizující účinek na staré, pískující nebo nerovnoměrně savé podklady. K uzavření kličových, sazových, nikotinových a vodních skvrn. Působí proti prorážejícím tříslovinám dřeva (lignin) a inhibuje rez.
<b>Materiálové složení:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disperzní pojivo</li> <li>• Křemenný písek (samostatně)</li> <li>• Organický</li> </ul>
<b>Vlastnosti:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zabránění prosáknutí z podkladu.</li> <li>• Hloubková penetrace</li> <li>• Vyrovnává poréznost podkladu</li> <li>• Universální nátěr pod (omítky a barvy)</li> <li>• Bílá pigmentovaná</li> </ul>
<b>Podmínky zpracování:</b>	Během aplikace a schnutí nesmí teplota podkladu a ovzduší klesnou pod 5 ° C. Doba schnutí závisí na okolních podmínkách. Suchého povrchu lze dosáhnout, při relativní vlhkosti vzduchu 65%, a okolní teplotě 20 ° C po 12 hodinách. Úplnou kapacitu asi po 3 dnech. Do úplného vyschnutí chránit před nepříznivým počasím: chlad, mráz, horko, přímé sluneční záření, vlhkost, déšť, vítr, průvan, atd.
<b>Podklad:</b>	<p>Musí být suchý, nosný, rovný, čistý, pevný a zbavený nečistot všeho druhu (např. výkvěty, slinuté vrstvy, řasy, mechy a oddělovacích látek). Podklad musí být suchý, nosný, jakož i bez nečistot (např. prach, saze, řasy, výkvěty atd.). Musí být dosaženy charakteristické hodnoty síťového řezu 0 a 1 podle normy ČSN EN 2409.</p> <p><b>Na omítky skupiny Ia a Ib: Omítky vápenné:</b> Nepoužívejte na tyto podklady.</p> <p><b>Na omítky skupiny II a III: Omítky cementové - Vápennocementové:</b> Jednovrstvé nebo dvouvrstvé mezipovrstvení, u smíšených podkladů (opravy, nově omítaná místa atd.). Poté konstrukce natřít barvami dle technického listu.</p> <p><b>Omítky maltových skupin IV a V: Sádrové, sádrové vápenné a anhydritové omítky:</b> Musí být odstraněny slinuté vrstvy na podkladech, které obsahují sádku.</p> <p><b>Sádkokartonové desky, sádrové desky, celostěné sádrové desky:</b> Jednovrstvé nebo dvouvrstvé mezipovrstvení, u smíšených podkladů (opravy, nově omítaná místa atd.).</p> <p><b>Stavební materiály ze dřeva (plné dřevo, OSB desky, třískové desky atd.):</b> Dle druhu dřevěného podkladu jako jednovrstvá nebo dvouvrstvá nátěrová podkladová vrstva. Pro tento druh použití je nezbytně nutná zkušební plocha a posouzení vzorku ohledně celé konstrukce povrstvení.</p> <p><b>Vodní, sazové, tukové, nikotinové skvrny příp. tím kontaminované plochy, všeobecně silné kontrasty, čáry značkovacím atd.:</b> Vyčištění povrchu tak, aby byla kontaminovaná místa na povrchu co možná nejčistší.</p> <p><b>Rezavé skvrny:</b> Skvrny rzi: Příčiny tvorby rzi se musí odstranit. Pak jednovrstvé nebo dvouvrstvé mezipovrstvení. Produkt nelze přímo nanášet na železo nebo ocel, produkt nenahrazuje nutnou ochranu proti korozi.</p> <p><b>Nenosné nátěry a povrchy:</b> Podklady, které zůstaly neúnosné i po úpravě penetračním přípravkem PP 201 SILICA LF, PP 401 SILCO LF, PP 301 HYDRO LF nebo PP 307 ISO LF, musí být mechanicky odstraněny.</p>
<b>Příprava podkladu:</b>	<p>Oprýskané a popraskané staré nátěry musí být mechanicky odstraněny.</p> <p>Nesoudržné olejové, lakové a disperzní barvy musí být opáleny.</p> <p>Pevně držíci olejové, lakové a disperzní barevné nátěry, nikotinové, sazové a vodní skvrny omýt čpavkovou vodou a příp. předem natřít základovými nátěry, konformními se systémem.</p> <p>Zbytky tapet a kliču omýt teplou vodou.</p> <p>Podklad - předúprava: Odškrabávání se a popraskané staré nátěry se musí mechanicky odstranit. Přikrytí: Ostatní okolní povrchy, jako sklo, keramika, hliník, „Niro“, okna, dřevěné povrchy, nábytek, podlahy atd. se musí přikrýt. Čerstvé stříkance barvy se musí odstranit vlhkým hadrem nebo čistou vodou.</p>
<b>Příprava materiálu:</b>	<p><b>IZOLACE PODKLADU:</b> Vždy dle zatížení podkladu je jednovrstvé nebo dvouvrstvé mezipovrstvení dostatečné. Nutnost druhého nebo dalšího nátěru vyplývá tehdy, když po 1. vrstvě po době čekání trávající 12 hodin proniknou látky z podkladu na povrch (např. se znovu rysují skvrny).</p> <p>Základovací nátěr: ředit max. 5% vody.</p> <p>Krycí nátěr: ředit max. 3% vody</p>
<b>Zpracování:</b>	<p>Nátěr se provede, rovnoměrně kryjící, pomocí vhodného štětce, válečku nebo štětky.</p> <p>Doba schnutí před aplikací vrchního nátěru je cca 24 hodin (v závislosti na teplotě a povětrnostních podmínkách).</p> <p>Zajistit dostatečné větrání během schnutí.</p> <p>Provést testovací vzorek</p> <p>Při aplikaci je třeba zohlednit národní, jakož i evropské normy a nařízení, navíc mezinárodní a příslušné platné národní standardy, předpisy, směrnice pro zpracování, technické listy atd. V případě nejasností požádejte naši technickou a poradenskou službu.</p>

# HASIT PP 317 ISOGRUND LF

## Speciální izolační nátěr

<b>Balení:</b>	V recyklovatelných plastových kbelících.
<b>Skladování:</b>	V původních obalech v chladném a nemrznoucím prostředí. Skladování maximálně 12 měsíců.
<b>Bezpečnostní pokyny:</b>	Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě kontaktu s očima nebo kůží, zasažená místa důkladně omyjte v případě očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou. Při stříkání nevdechujte aerosoly. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí obal nebo etiketu. Podrobnější informace jsou k dispozici v bezpečnostním listu. Pouze zcela prázdné obaly mohou být recyklovány. Prohlášení ("EWC"), k dispozici v souladu s EPR (Evropský katalog odpadů). Pokyny pro první pomoc upřesněny v bezpečnostním listu výrobku.

### Technická data:

Číslo výrobku	<b>093914</b>	<b>093913</b>
Způsob balení		
Množství na balení	5 l/Balení	15 l/Balení
Balení na paletě	64 Bal./pal.	24 Bal./pal.
Barva	bílá	
Spotřeba	cca 0,3 l/m <sup>2</sup>	
VOC kód	2004/42/IIA(a)75(2007)30(2010)30	

<b>Všeobecné informace:</b>	<p>Tento technický list nahrazuje všechny předchozí vydání.</p> <p>Údaje uvedené v tomto technickém listu obsahují všeobecné informace a směrnice pro zpracování a odpovídají našim současným znalostem a zkušenostem s používáním.</p> <p>Údaje byly pečlivě a svědomitě sestaveny, ovšem bez záruky za správnost a úplnost a bez ručení za další rozhodnutí uživatele. Údaje samotné nezakládají žádný právní vztah nebo jiné vedlejší závazky. V zásadě nezbavují zákazníka možnosti, aby produkt samostatně zkontroloval ohledně jeho vhodnosti pro zamýšlený účel použití.</p> <p>Naše produkty podléhají stejně jako všechny obsažené suroviny nepřetržitému sledování, čímž je zaručena konstantní kvalita.</p> <p>V případě potřeby žádejte naši technickou a poradenskou službu.</p> <p>Náš technický poradenský servis je Vám k dispozici pro Vaše dotazy ohledně použití a zpracování, jakož i ohledně předvedení našich výrobků. Aktuální stav našich technických listů naleznete na naší domovské internetové stránce, příp. si je můžete vyžádat v příslušné obchodní pobočce.</p>
-----------------------------	--