

Název	SIGA PRO MULTIFIX 70 Hybridní vysokopevnostní lepidlo																																
Vlastnosti	Vysokopevnostní konstrukční elastické lepidlo s okamžitou přilnavostí k podkladu a vysokou pevností, bez nutnosti fixace.																																
Použití	Speciální montážní a konstrukční lepidlo s vynikající přilnavostí na plasty, kovy, beton, kámen, dřevo, sádkokarton, sklo, zrcadla, obkladové a izolační panely, soklové lišty apod. Pro venkovní i vnitřní použití, je přetíratelný, brousitelný a chemicky neutrální. Je velmi odolný vlhkosti, stárnutí a UV záření.																																
Technické údaje																																	
	<table> <tr><td>Vzhled:</td><td>nestékavá pasta</td></tr> <tr><td>Měrná hmotnost:</td><td>1,6 g/cm³</td></tr> <tr><td>Doba vytvoření škraloupu:</td><td>15 min.</td></tr> <tr><td>Modul N.mm²:</td><td>3</td></tr> <tr><td>Pevnost v tahu N.mm²:</td><td>3,1</td></tr> <tr><td>Pevnost v roztržení N.mm²:</td><td>13</td></tr> <tr><td>Tažnost:</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Tvrдост:</td><td>80 Shore A</td></tr> <tr><td>Aplikační teplota:</td><td>+5°C až +40°C</td></tr> <tr><td>Tepelná odolnost:</td><td>-40°C až +90°C</td></tr> <tr><td>Odolnost UV záření:</td><td>ano</td></tr> <tr><td>Teplota skladování:</td><td>+5°C až +25°C</td></tr> <tr><td>Doba skladování:</td><td>24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení</td></tr> <tr><td>Přetíratelný:</td><td>ano</td></tr> <tr><td>Barva:</td><td>bílá</td></tr> <tr><td>Balení:</td><td>kartuše 310 ml</td></tr> </table>	Vzhled:	nestékavá pasta	Měrná hmotnost:	1,6 g/cm ³	Doba vytvoření škraloupu:	15 min.	Modul N.mm ² :	3	Pevnost v tahu N.mm ² :	3,1	Pevnost v roztržení N.mm ² :	13	Tažnost:	100%	Tvrдост:	80 Shore A	Aplikační teplota:	+5°C až +40°C	Tepelná odolnost:	-40°C až +90°C	Odolnost UV záření:	ano	Teplota skladování:	+5°C až +25°C	Doba skladování:	24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení	Přetíratelný:	ano	Barva:	bílá	Balení:	kartuše 310 ml
Vzhled:	nestékavá pasta																																
Měrná hmotnost:	1,6 g/cm ³																																
Doba vytvoření škraloupu:	15 min.																																
Modul N.mm ² :	3																																
Pevnost v tahu N.mm ² :	3,1																																
Pevnost v roztržení N.mm ² :	13																																
Tažnost:	100%																																
Tvrдост:	80 Shore A																																
Aplikační teplota:	+5°C až +40°C																																
Tepelná odolnost:	-40°C až +90°C																																
Odolnost UV záření:	ano																																
Teplota skladování:	+5°C až +25°C																																
Doba skladování:	24 měsíců od data výroby uvedeného na obalu, v originálním dobře uzavřeném balení																																
Přetíratelný:	ano																																
Barva:	bílá																																
Balení:	kartuše 310 ml																																
Příprava podkladu	Podklad musí být suchý, čistý, zbaven prachu, špíny, rzi, oleje a jiných znečišťujících látek. Čistota podkladu je důležitá pro přilnavost. Porézní materiály je vhodné před použitím opatřit penetrací SIGA PRO SAD 2802. Neporézní materiály musí být čisté, odmaštěné, zbavené zbytků původních tmelů a jiných nečistot. Tmel nanášíte bodově, plošně nebo v pruzích.																																
Upozornění	Nelze aplikovat při teplotách pod +5°C, na zmrzlý nebo promrzlý podklad. Chraňte před mrazem!																																
Bezpečnost	Je nehořlavý, není žíravinou ani látkou jedovatou. Při práci používejte ochranné rukavice a dbejte zásad osobní hygieny. Po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a ošetřete krémem.																																