




STAVENÍ DISPERZE S2802

Příspěvek do stavebních směsí



Stavební disperze S2802 (dále jen S2802) je přísada do stavebních směsí a univerzální akrylátový penetrační přípravek na bázi syntetického polymerního pojiva.

 S2802 má velmi dobré pojivové a filmotvorné vlastnosti. Po vytvrzení je vysoce odolná vůči vodě a alkalické hydrolýze.

POUŽITÍ:

1) Penetrační nátěr pod nátěrové hmoty, lepidla a tmely: Zpevňuje podklad, sjednocuje jeho savost a zlepšuje přídržnost následných vrstev.

2) Příspěvek do malt (ke zdění, spárování a lepení), potěrů (podlahy) a betonů:

Zvyšuje odolnost stavebních hmot vůči abrazi, povětrnosti (včetně UV záření), vodě a chemikáliím. Zvyšuje přídržnost k podkladu, pevnost, pružnost a rázovou houževnatost.

VLASTNOSTI:

Aktivní složky: vodná disperze styren-akrylátového kopolymeru

Vzhled: mléčně bílá viskózní kapalina

Měrná hmotnost: 1,01 kg/l

Teplota při aplikaci: nad +5 °C

Vzájemná slučitelnost: plně slučitelná s pojivy (cement, vápno, sádra), plnivy a pigmenty.

Vlastnosti filmu:

Charakteristika: čirý, měkký a pružný

Povrch: slabě lepivý

Odolnost: dobrá odolnost vůči oděru, vodě a alkáliím


Návod k použití:

 S2802 se podle účelu použití používá neředěná nebo se před použitím ředí vodou:

Penetrace: ředění 1:2 až 1:10

Příspěvek do malt a potěrů: max. ředění 1:1 (dávkuje se místo záměsové vody).


Bezprašná úprava betonu:

K jednomu objemovému dílu  S2802 přidáme 2 díly vody a 1-1,25 dílu cementu, důkladně promícháme a použijeme na nátěr povrchu betonu.

Penetrace savých podkladů:

Po zředění vodou v poměru 1:2 – 1:10 (čím savější podklad, tím méně ředíme).

Příprava polymerované malty (z písku, cementu a/nebo vápenného hydrátu):

1 díl  S2802 zředíme max. 1 dílem vody a takto připravený roztok použijeme místo záměsové vody.

LOGISTICKÉ INFORMACE

Kód výrobku	Objem
9.1.1.	1 litr
9.1.2.	3 litry
9.1.3.	5 litrů
9.1.4.	10 litrů

Skladovatelnost 1 rok v originálně uzavřených obalech, v suchých prostorech při teplotách +5 °C až +30 °C. Chránit před mrazem, vysokými teplotami a přímým slunečním zářením.



BEZPEČNOSTNÍ A ZDRAVOTNICKÉ INFORMACE

Akrylátová penetrace není při správném použití zdraví nebezpečná. Vyhněte se styku s pokožkou nebo očima a používejte ochranný oděv, rukavice a brýle.

Výstražný symbol: Neuvádí se.

R-věta: Neuvádí se.

S-věta:

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí

S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

S publikací těchto technických informací ztrácí všechna předchozí vydání platnost.

Výše uvedené informace vychází z výzkumu firmy Selenastar a na základě toho se předpokládá, že jsou přesné. Protože podmínky a způsob použití našich výrobků samotnými zákazníky nemůžeme kontrolovat, tato informace by neměla sloužit jako náhrada vlastního vyzkoušení. Zákazník by měl sám vyzkoušet, zda-li je výrobek firmy Selenastar vhodný i pro jeho specifické použití. Selenastar zaručuje, že výrobek splňuje uvedené informace. V případě, že by výrobek neměl vlastnosti, které zaručujeme, má zákazník právo na vrácení peněz či výměnu za jiný výrobek. Selenastar Bohemia se tímto zřeká zodpovědnosti za jakékoliv další záruky vhodnosti výrobku pro jiné než uvedené použití. Selenastar Bohemia se zřeká zodpovědnosti za jakékoliv náhodné poškození. Doporučení pro použití by nemělo být chápáno jako pobídka k porušení jakéhokoliv patentu.