

Profi stavební lepidlo

Technický list

Spotřeba:	cca 2,1 až 3,9 kg/m ²
Složení:	cement, vybraná plniva, přísady a příměsi ke zlepšení vlastností při zpracování
Reakce na oheň:	A1 _{fl}
Počáteční tahová přídržnost:	≥ 0,5 MPa
Tahová přídržnost po tepelném stárnutí:	≥ 0,5 MPa
Doba zpracovatelnosti:	cca 2 hodiny
Otevřený čas:	cca 20 min.
Spárování stěn:	po 24 hodinách
Spárování podlah:	po 48 hodinách
Tloušťka vrstvy:	do 10 mm
Pochůznost:	po 24 hodinách
Zrnitost:	0 až 0,5 mm
Norma:	EN 12004

Výrobek



Charakteristika

Stavební lepidlo určené pro lepení obkladů a dlažeb (třída C1), dle EN 12 004:2007.

Zpracování

Příprava podkladu:

Podklad musí být pevný, nosný, bez trhlin a čistý. Případné méně pevné povrchové vrstvy je třeba odstranit, extrémně hladné povrchy zdrsnit. Pokud je podklad mastný je nutné jej odmastit. Pro snížení a sjednocení nasákavosti podkladu se použije penetrace Profi UG. Zbytková vlhkost cementových podlah smí být max. 2,5 %, sádrových podlah max. 0,5 %.

Způsob aplikace:

Materiál se rozmíchá s vodou (spotřeba vody 6,5 litrů/25 kg pytel) a po odležení cca 5 minut se znovu krátce promíchá tak, aby byl homogenní. K rozmíchání hmoty se použije buď běžná pitná voda, nebo voda vyhovující ČSN 732028 (EN 1008). Lepidlo nanášíme ozubeným hladítkem tak, že se zuby při nanášení dotýkají podkladu. Do takto vytvořeného lože se pokládají obkladové prvky za současného přitlačení tak, aby se drážky spojily do kompaktního lože.

Nanášá se pouze tolik lepidla, které je možné zpracovat do max. 20 minut, čas se může vysokou teplotou zkrátit. Zpracovávat při teplotě nad +5 °C. Dilatační spáry se ponechají čisté.

POZOR! Ke směsi není dovoleno přidávat žádné cizí materiály.

Použití

Stavební lepidlo pro kladení a usazování keramických obkladů a dlažeb, pro vnitřní použití.

Bezpečnost práce

Maltová směs po rozmíchání s vodou vytváří alkalickou směs. Při práci nejezte, nekuřte a používejte odpovídající oděv. Další pokyny jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Balení a skladování

pytel 25 kg/paleta 1 050 kg
Při skladování chránit před působením vody a vysoké relativní vlhkosti. Skladovatelnost 6 měsíců od data výroby.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Vídeňská 140/113c, 619 00 Brno

tel.: +420 543 213 303, fax: +420 543 213 948, info@profibaustoffe.cz

Datum aktualizace 1.3.2014. Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny.

Platnost údajů ověřujte s aktuálními technickými listy výrobce na www.profibaustoffe.cz.

