




G

Sádra

Rychletuhnoucí sádrové pojivo pro všeobecné stavební využití, jako např. pro kotvení a osazování různých prvků, hmoždinek, úchytů různých držáků atd. Použití na různé drobné opravy a vyrovnání ploch, stěrkování, vyplnění průrazů stěn, otvorů, nerovností apod. Pro použití pouze v interiéru na suché zdivo.



Artikl:

41053 5

41055 9

41064 1

41044 3

TECHNICKÉ ÚDAJE

Doba zpracování:	při 20°C do cca 3 - 15 min*
Záměsová voda:	cca 0,55 – 0,63 l / 1kg sádry
Barva:	přírodní bílá
Počátek tvrdnutí:	po cca 3 - 15 minutách*
Teplota při zpracování:	nad + 5°C do +30°C

*v závislosti na podmínkách (teplota, vlhkost, aj.)

VLASTNOSTI

Snadné namíchání a zpracování.
Univerzální použití.
Rychlý počátek tuhnutí cca 3-15 min. od smíchání s vodou.
K použití ve vnitřním, suchém prostředí.
Pro osazování a kotvení (fixaci) různých prvků.
Vhodný pro rychlé opravy a vyrovnání nerovných ploch.
Pro kotvení různých instalací (elektro aj.) na suchém zdivu.
Použití i pro odlévání či zhotovování méně náročných dekorativních, nebo modelářských prvků, forem.
Pro použití při malířských pracích.
Není vhodná pro přímý kontakt nebo smíchání s cementem.
Není vhodná pro přímý kontakt s kovy a vlhkým zdivem.
Není vhodná jako podklad pod silikátové barvy i omítky.

SLOŽENÍ

Směsný hydrát síranu vápenatého

ZPRACOVÁNÍ

Potřebné množství sádry nasypat do odměřeného množství vody (0,55 – 0,63l/1kg) a v gumové nádobce důkladně promíchat do zpracovatelné konzistence bez hrudek. Nepostupovat opačným způsobem – nenalévat vodu do sádry. Voda musí odpovídat EN 1008. Namíchat jen tolik pojiva, kolik lze do počátku tuhnutí (cca za 3 - 15 minut) zpracovat. Ztuhlou sádrou již nepoužívat, ani znovu nerozmíchat.

Namíchanou sádrou ihned zpracovat dle druhu využití. Nanášení se provádí špachtlí, stěrkou apod. Namíchanou sádrou tlačit do otvoru a hmoždinku ihned umístit do konečné pozice. Při stěrkování, nebo vyrovnávání nerovností povrch ihned vyrovnat a uhladit špachtlí. Po zatvrdnutí a vyschnutí lze povrch přebrousit. Při zpracování nesmí teplota vzduchu, podkladu nebo zpracovávaných materiálů klesnout pod + 5°C a být vyšší jak + 30°C. Nářadí a nádoby po použití ihned očistit vodou. Po zatvrdnutí je zbytky sádry možné odstranit jen mechanicky.

PODKLAD

Podklad musí být nosný, pevný, suchý, vyzrálý, savý, bez separačních vrstev. Musí být zbaven prachu a volných částí. Před vlastní aplikací podklad rovnoměrně vydatně navlhčit (bez tvorby kaluží vody).

SPOTŘEBA

Spotřeba ovlivněna druhem prováděných prací. Při kotvení objemem kotveného prvku a kotevního prostoru, kvalitou (členitostí) stěn dutiny a zhuťněním výplně. Při stěrkování hloubkou a velikostí plochy nerovností.

SKLADOVÁNÍ A BALENÍ

V suchu, odpovídajícím způsobem. Skladovatelnost 6 měsíců od data výroby, uvedeného na obalu výrobku. Dodává se v papírových pytlích o hmotnosti 1,5; 3; 6 a 15 kg. Při nesprávném skladování produktu může dojít ke změně jeho vlastností.

OCHRANA ZDRAVÍ - PRVNÍ POMOC

Výrobek obsahuje hydrát síranu vápenatého. Suchá směs dráždí kůži a oči. Zamezte kontaktu s kůží a s očima. Nevdechujte prach.

Používejte vhodné osobní pracovní ochranné prostředky. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci si omyjte ruce vodou a mýdlem. Pokožku ošetřete regeneračním krémem.

Při potřísnění kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí je vymývejte velkým množstvím vody.

Ve všech případech poškození zdraví, při zasažení očí a požití vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí bezpečnostní list a tento technický list.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

POZNÁMKA

Uvedené informace vyplývají ze zkušeností získaných zkouškami a praktickým používáním daného výrobku. Technické údaje jsou uvedeny při stanovených podmínkách (teplota 20°C, relativní vlhkost vzduchu 60%), Na jejich odchylku na stavbě je potřeba brát ohled z důvodu ovlivňování vlastností a časových údajů. Doporučení a specifikace **nezahrnují** všechny možné varianty, situace a podmínky, které mohou na místě použití materiálu vzniknout. Proto doporučujeme v případě významných odchylek tyto zohlednit při zpracování materiálu a před aplikací materiálu

provedení vlastní zkoušky, nebo si vyžádat naši technicko poradenskou pomoc. Technický list neobsahuje všeobecná pravidla, ani ustanovení platných směrnic a norem. Tyto je povinen zpracovatel produktu dodržovat s návaznými předpisy.

Výrobce si vyhrazuje právo na změny plynoucí z dalšího technického vývoje výrobku a technologií. Uvedené postupy a řešení nezavazují zpracovatele materiálu odpovědnosti za ověření vhodnosti použití tohoto materiálu daným způsobem v konkrétních místních podmínkách.

Vydáním nového technického listu pozbývají předchozí vydání technických listů platnost.

Technický list vydal:

quick – mix k.s.

Vinohradská 82

618 00 Brno

Tel.: 515 500 819

Fax: 548 216 657

www.quick-mix.cz

Info@quick-mix.cz