

## Kalkzementputz 652



**HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice, IČ: 14706776**

**(13)**

**321309**

**EN 998-1: 2010**

Obyčejná malta pro vnitřní/ vnější omítku - GP

Jedno i vícevrstvá jádrová nebo vrchní vápenocementová omítka určená zejména pro strojní omítání všech druhů stavebních materiálů ve vnějším i vnitřním prostředí; vhodná pro povrchovou úpravu filcováním.

Reakce na oheň	Třída A1
Kapilární nasákavost	W 0
Koeficient propustnosti vodních par	< 3 cm
Přidržnost	≥ 0,3 (N/mm <sup>2</sup> )
Tepelná vodivost (tabulková hodnota)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,43 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pro P=50% $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,46 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ pro P=90%
Trvanlivost ( zmrazování / rozmrazování )	min. 10 cyklů
Uvolňování nebezpečných látek	NPD
Pevnost v tlaku	CS I