

Kalkzementputz 650



HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. Velké Hydčice 91, 341 01 Horažďovice, IČ: 14706776

(13)

183700

EN 998-1: 2010

Obyčejná malta pro vnitřní/ vnější omítku

Jedno i vícevrstvá jádrová nebo vrchní vápenocementová omítka určená zejména pro strojní omítání všech druhů stavebních materiálů ve vnějším i vnitřním prostředí; vhodná pro povrchovou úpravu filcováním.

Reakce na oheň	Třída A1
Absorpce vody	W 0
Propustnost vodních par	$\mu \leq 20$
Přidržnost	$\geq 0,3$ (N/mm ²)
Tepelná vodivost (tabulková hodnota)	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,45$ W/(m · K) pro P=50%, $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,49$ W/(m · K) pro P=90%(Tabulková hodnota)
Pevnost v tlaku	CS I
Uvolňování nebezpečných látek	NPD