

KVK ŠTUK VNĚJŠÍ JEMNÝ

0310 KO, DE, KU

0310 KO, DE, KU

Deklarace	<ul style="list-style-type: none"> obyčejná malta pro vnitřní/vnější omítku (GP) podle EN 998-1:2010
Použití	<ul style="list-style-type: none"> ruční provádění vnitřních i vnějších omítek v tloušťce do 2 mm vhodným podkladem je KVK Jádrová omítky 0600, 0610, 0620, 0630, 0635, 0640, 0680 nebo 0690 pro stěny i strop
Vlastnosti produktu	<ul style="list-style-type: none"> jemný, prodyšný štuk podklad pro malbu, tapety nebo vnější dekorativní nátěr mrazuvzdorný
Příprava podkladu	<ul style="list-style-type: none"> podklad musí být dostatečně zatvrdlý, suchý, prostý prachu, volných kousků a výkvětů, nosný, nezmrzlý a nesmí být vodoodpudivý před nanesením KVK omítky 0310 je vhodné zdrsnit spodní zavazutou jádrovou omítku mřížkovou škrabkou při rekonstrukci podklad napenetrovat (např. výrobkem Penetrolmix S8202A, kotvicím nátěrem 0570 nebo 0571 ze sortimentu KVK), popř. i navlhčit
Rozmíchání a zpracování materiálu	<ol style="list-style-type: none"> 1) K rozdělení použijeme pitnou vodu nebo vodu splňující ČSN EN 1008. 2) Suchá směs se s vodou smíchá dle poměru uvedeném v tabulce. 3) Štuk se nanese ve slabé vrstvě na podklad. 4) Po zavaznutí se zatočí plstěným hladítkem nebo tzv. houbou.
Upozornění	<ul style="list-style-type: none"> dodatečné přidávání kameniva, pojiva a přísad k hotové směsi nebo její prosévání je nepřípustné při teplotách pod 5 °C (vzduch i podklad) a při očekávaných mrazech nepoužívat údaje uvedené v tomto listu odpovídají současnému stavu našich znalostí, tento list nemůže obsahovat všeobecná pravidla stavební techniky, platné normy a pravidla pro zpracování, tato pravidla musí dodržovat dodavatel stavebních prací spolu s odpovídajícími předpisy pro zpracování
Bezpečnost práce	<ul style="list-style-type: none"> maltovej směs vytváří po smíchání s vodou alkalickou směs při práci nejezte, nekuřte a používejte odpovídající oděv a ochranné pomůcky při zasažení očí vymývejte proudem čisté vody a konzultujte s očním lékařem po práci je nutné umýt pokožku vodou a ošetřit vhodným ochranným krémem
Likvidace obalů	<ul style="list-style-type: none"> prázdný pytel, fólii a nespotřebovaný obsah uložte na státem schválenou skládku odpadu
Expedice a skladování	<ul style="list-style-type: none"> expedice tohoto produktu probíhá: <ul style="list-style-type: none"> v papírových pytlích po 30 kg na paletách EUR 1,2 t, krytých fólií ve vagónech ČD i auty skladovat v suchu, chránit před vlhkem, přímým slunečním svitem, na dřevěných paletách a v původním uzavřeném obalu při dodržení těchto podmínek je doba skladovatelnosti 12 měsíců od data výroby vyznačeného na obalu



Technické parametry

Závazné

	0310 KO, DE	0310 KU
Pevnost v tlaku po 28 dnech (kategorie CS II)	1,5 - 5 MPa	1,5 - 5 MPa
Přídržnost po 28 dnech - způsob odtržení (FP)	min. 0,18 MPa (FP:A)	min. 0,18 MPa (FP:A)
Kapilární absorpce vody (kategorie W0)	není předepsána	není předepsána
Faktor difúzního odporu vodní páry μ	max. 15	max. 15
Tepelná vodivost $\lambda_{10,dry}$ (tabulková hodnota, P = 50 %)	max. 0,67 W.m ⁻¹ .K ⁻¹	max. 0,67 W.m ⁻¹ .K ⁻¹
Reakce na oheň	třída A1	třída A1
Doba zpracovatelnosti	3 hodiny	3 hodiny
Trvanlivost (počet cyklů)	min. 15	min. 15

Technické parametry

Informativní

	0310 KO, DE	0310 KU
Sypná hmotnost suché směsi	cca 1 250 kg.m ⁻³	cca 1 100 kg.m ⁻³
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech	min. 0,7 MPa	min. 0,7 MPa
Spotřeba záměsové vody na 30 kg pytel	cca 7,5 l	cca 7,2 l
Zrnitost směsi	0 - 0,6 mm	0 - 0,5 mm
Spotřeba směsi 0310 při tloušťce vrstvy 2 mm	cca 2,6 kg.m ⁻²	cca 2,6 kg.m ⁻²
Objemová hmotnost čerstvé malty	cca 1 950 kg.m ⁻³	cca 1 800 kg.m ⁻³
Teploty při zpracování	min. 5 °C	min. 5 °C
Vydatnost jednoho 30 kg pytle (omítka o tloušťce 2 mm)	cca 12 m ²	cca 12 m ²
Obsahuje	křemičitý písek vhodné zrnitosti, pojiva, hygienicky nezávadné modifikující příměsi, příznivě ovlivňující vlastnosti čerstvé malty	vápencový písek vhodné zrnitosti, pojiva, hygienicky nezávadné modifikující příměsi, příznivě ovlivňující vlastnosti čerstvé malty

Zajištění kvality

- kvalita výrobků je trvale zajišťována podnikovou laboratoří
- nezávislá kontrola je prováděna autorizovanou osobou
- zkoušky se provádějí dle ČSN EN 988 – 1
- ve výrobě je uplatňován certifikovaný systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001

Ochrana životního prostředí

- při výrobě jsou dodržovány zásady ochrany životního prostředí uplatňované v souladu s ČSN EN ISO 14001